



Übersicht

Beschreibung	Steinoptik
Produkte	<ul style="list-style-type: none"> • StoPrep In • StoDecolit K 1.5 weiss • StoDecolit MP weiss • Sto Sil Patina
Werkzeuge	<ul style="list-style-type: none"> • Sto Schweizer Glättkelle • Sto Glättkelle Kunststoff • Sto Calce Marmorino Glättkelle • Sto Klett Trägerbrett ohne Belag • Sto Schwammgummibelag Fein • Sto Flächenstreicher
Dargestellte Farbtöne	16235 StoArchitectural Colours Farbtonfächer
Richtpreis	ab angefordertem Untergrund: 35,00 CHF/m ²

Design „Jura“

Verarbeitungstechnik für den Innenraum



Schwierigkeitsstufe 3

Verarbeitungsschritte

Design „Jura“



1 Untergrundvorbereitung: Je nach Art und Zustand des Untergrundes, muss eine Ausgleichspachtelung nach Qualitätsstufe Q3 durchgeführt werden.

Untergrund mit StoPrep In grundieren.

Trocknen lassen.




2 StoDecolit K 1.5 weiss aufziehen und trocknen lassen.



3 StoDecolit MP mit der Sto Marmorino Glättkelle (Fächertechnik) auftragen.



4 StoSil Patina iStoArchitectural Colours Farbton 16235 mit dem Sto Flächenstreicher lasieren.



5 Im noch feuchten Zustand mit dem Sto Schwammgummibelag Fein die Farbe verreiben.

Trocknen lassen.

Hinweise

- Es wird empfohlen zu zweit zu arbeiten.
- Es kann auch mit mehreren Farben gearbeitet werden.
- Wir empfehlen, vor der Ausführung eine grosse Bemusterung (über Gerüstlauf) vom ausführenden Unternehmer erstellen zu lassen.
- Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.