



Übersicht

Beschreibung	Feinststrukturoptik
Produkte	<ul style="list-style-type: none"> • StoElasto + Sto-Glasfasergewebe 6 x 6 mm • Stolit K 1.5 mm • Stolit MP • StoColor Fungasil getönt
Werkzeuge	<ul style="list-style-type: none"> • Sto-Glättekelle Profi • Sto-Schweizer Glättekelle • Sto-Klett-Trägerbrett ohne Belag • Sto-Schwammgummibelag • Sto-Fassadenwalze Standard
Dargestellte Farbtöne	<ul style="list-style-type: none"> • STH01 Sto-Hausfarbton (= RAL 9010 reinweiss, RAL Farbtonfächer)
Richtpreis	mit Armierungsschicht, objektabhängig: 101,00 CHF/m ²

Design „Athen“

Verarbeitungstechnik für die Fassade



Schwierigkeitsstufe 5

Verarbeitungsschritte

Design „Athen“



1 Vollflächige Egalisationsspachtelung zur Vermeidung von Abzeichnungen der Gewebeüberlappungen.

Trocknen lassen.



2 Stolit K 1.5 mm mit der rostfreien Traufel auf Kornstärke aufziehen und satt, ohne Traufelzüge, abziehen. Nach der Trocknung die Überkörner abstossen.



3 Stolit MP mit der rostfreien Traufel aufziehen und satt auf Kornstärke abziehen.



4 Stolit MP nach kurzer Standzeit mit Sto-Viskose-Schwamm abfilzen.

Trocknen lassen.



5 1. Anstrich mit StoColor Fungasil im Sto-Farbtönen STH01.

Trocknen lassen.



6 2. Anstrich mit StoColor Fungasil im Sto-Farbtönen STH01.

Hinweise

- Armierungsschicht mit StoElasto und Sto-Glasfasergewebe 6 x 6 mm.
- Bei glatten Oberflächen ist unter ungünstigen Lichtverhältnissen immer mit sich abzeichnenden Wellen, Schlägen oder Strukturen zu rechnen.
- Die Hellbezugswertregelung der Sto AG ist zu beachten.
- Wir empfehlen, vor der Ausführung eine grosse Bemusterung (über Gerüstlauf) vom ausführenden Unternehmer erstellen zu lassen.
- Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.