

StoFoam Elast 600

Mousse d'étanchéité élastique

Façade



Systèmes d'isolation
thermique par
l'extérieur

Produit annexe

StoFoam Elast 600 est une mousse élastique à appliquer au pistolet qui peut être utilisée pour créer des raccords résistants à la pluie entre les systèmes d'isolation de façade et les éléments de construction adjacents. StoFoam Elast 600 est la solution idéale, en particulier pour les joints à géométrie complexe ou à faible rayon.

- Compensation maximale des mouvements : +/- 20 % de la largeur de joint
- Durablement élastique
- Résistant à la pluie : 600 Pa (après coupe)
- À cellules majoritairement fermées
- Isolant thermique
- Résistant à l'humidité
- Résiste aux températures de : - 50 °C à + 100 °C
- Bonne adhérence sur la majorité des matériaux de construction
- Durcissant avec l'humidité de l'air
- Normalement inflammable après le durcissement



Application

- Extérieur
- Pour étancher les raccords entre les systèmes d'isolation de façades et les éléments de construction adjacents, par ex. au niveau du raccordement au toit et des évidements pour laisser passer les tuyaux
- Pour largeurs de joints d'env. 10 à 20 mm
- Profondeur minimale des joints : 20 mm

Mise en œuvre

Bien agiter le pot avant emploi. Humidifier légèrement les chants des joints à l'aide d'un vaporisateur d'eau. Cette étape est particulièrement importante pour les supports absorbants et par temps chaud ou sec.

Avec le pistolet à projeter, injecter la mousse sans excès dans le joint pour former un cordon continu. Laisser complètement durcir la mousse.

Retirer ensuite les parties de mousse saillantes à l'aide d'un cutter tranchant. Il est impossible de poncer le joint car la mousse est très souple.

Particularités / Indications

- Recouvrir la mousse isolante dans les jours qui suivent
- Ne convient pas pour les joints de dilatation apparents
- Ne pas utiliser le produit pour les raccords des systèmes d'isolation thermique aux portes et fenêtres



Sto SA

Route de Denges 38
1027 Lonay
Téléphone 021 802 82 20
Fax 021 802 82 21
sto.ch.lonay@sto.com

Centre de support technique

Téléphone 021 802 82 20
tsc.ch@sto.com
www.stoag.ch