

Vernis et lasures Sto

Aperçu général



Bâtir en responsable.

Produit	Conditionnement	Propriétés			Type de liant	Densité	Intérieur	Extérieur	Degré de brillance	Teinte	Techno- logie PU	Bois, à l'extérieur			Bois, à l'intérieur		Métal			Matière plastique	Étiquette environ- nementale suisse	Certifiée ecobau
		Contient des solvants	En phase aqueuse	Contient de l'huile								Avec stabilité dimension- nelle	Stabilité dimension- nelle limitée	Sans stabilité dimension- nelle	Décoratif	Avec charge élevée	Acier	Acier galvanisé	Aluminium	PVC rigides		
Couche de fond																						
StoPrim Protect BS	2.5 lt/5 lt	■			Résine alkyde	0.82	□	■■		transparent		■■	■■	■■								
StoPrim KH	7 kg	■			Combinaison de résines alkydes	1.30	■■	■■	mat	blanc		■■	■■	■■								
StoAllgrund AF	1 lt/2.5 lt	■			Résine alkyde	1.48	■	■■	mat	teintes limitées		■■	■■	■■		■	■■	■	■	■		
StoVorlack AF	1 lt/5 lt	■			Résine alkyde	1.46	■	■■	mat	teintes limitées		■	■■			■						
StoPrep PU Spritzfüller	5 kg/10 kg Durcisseurs: 0.5 kg/1 kg	■			Acrylate	1.60	■■		mat	blanc	■					■						
StoCorr Epoxy Primer	1 kg/5 kg (Combi/Kit)	■			Époxy (2K)	1.35	■	■■	satiné mat	gris, blanc, teintable							■■	■■	■■	■		
StoAqua EP Activ	0.8 lt		■		Époxy (2K)	1.62	■■	■	satiné mat	blanc							■	■	■■	■■		Eco-base
StoPrim Protect WN	5 lt		■		Acrylate	0.82	□	■■	mat	transparent		■■	■■	■■								
StoAqua Allgrund	1 lt/5 lt		■		Résine alkyde	1.38	■■	■■	mat	teintes limitées		■	■	■		■	■■	■	■			Eco-base
StoAqua Vorlack PU	2.5 lt/5 lt		■		Alkyde/PU	1.46	■■	■	mat	teintes limitées	■	■	■			■■						Eco-base

Vernis

StoPremiumlack Satin AF	1 lt/5 lt	■			Résine alkyde	1.43	■	■■	satiné brillant	teintable	■	■	■		■	■	■■	■■	■	■		
StoPremiumlack Gloss AF	1 lt/2.5 lt	■			Résine alkyde	1.27	■	■■	brillant	teintable	■	■	■		■	■	■■	■■	■	■		
StoPremiumlack Metallic AF	0.75 lt/2 lt	■			Résine alkyde/PU	1.16	■	■■	satiné brillant	teintes limitées	■	■	■		■	■	■■	■■	■	■		
StoVentilack Satin AF	1 lt/5 lt	■			Résine alkyde	1.44	□	■■	satiné brillant	teintable		■■	■									
StoRadiatorlack AF	2.5 lt	■			Résine alkyde	1.13	■■		brillant	teintes limitées							■■	■				
StoCorr Metallack	1 lt/5 lt	■			Résine alkyde	1.31	■	■■	satiné brillant	teintable							■■	■■	■	■		
StoCorr Finish	1 lt/5 lt	■			Résine alkyde avec mica	1.08	■	■■	satiné mat	teintes limitées					■		■■	■■	■	■		
StoEmail PU Mat	1 kg/5 kg Durcisseur : 0.2 kg/1 kg	■			Acrylate/PU	1.19	■	■■	mat	teintable	■	■			■	■	■■	■■	■■	■■		
StoEmail PU Satin	1 kg/5 kg Durcisseur : 0.1 kg/0.5 kg Durcisseur (application à la brosse) : 0.2 kg/1 kg	■			Acrylate/PU	1.19	■	■■	satiné brillant	teintable	■	■			■	■	■■	■■	■■	■■		
StoEmail PU Gloss	0.8 kg/4 kg Durcisseur : 0.2 kg/1 kg	■			Acrylate/PU	1.19	■	■■	brillant	teintable	■	■			■	■	■■	■■	■■	■■		
StoAqua Emaille PU Satin	1 lt/5 lt		■		Dispersion polymérique	1.23	■■	■■	satiné brillant	teintable	■	■■	■		■■	■■	■■	■■	■■	■		Eco-base
StoAqua Emaille PU Gloss	1 lt/5 lt		■		Dispersion polymérique	1.25	■■	■■	brillant	teintable	■	■■	■		■■	■■	■■	■■	■■	■		Eco-base
StoAqua Ventilac Satin	1 lt/5 lt		■		Résine alkyde	1.30	□	■■	satiné brillant	teintable		■■	■■		■							
StoAqua Cristallack PU Satin	2.5 lt		■		Dispersion polymérique Dispersion polyuréthane	1.02	■■		satiné brillant	transparent	■				■■	■■						Eco-base
StoAqua Cristallack PU Gloss	2.5 lt		■		Dispersion polymérique Dispersion polyuréthane	1.03	■■		brillant	transparent	■				■■	■■						Eco-base
Sto-Olan	1 lt/5 lt			■	Base alkyde/Huile	1.24	■■	■■	semi-brillant	teintable		■	■■	■■	■							

Lasures

StoTop Thixlasur AF	1 lt/5 lt	■			Résine alkyde	0.93	■	■■	satiné brillant	teintes limitées		■■	■■	■■	■	■■						
StoTop Protectlasur AF	1 lt/5 lt	■			Résine alkyde	0.86		■■	satiné brillant	teintes limitées		■■	■■	■■	■							
StoAqua Top Satin	2.5 lt/5 lt		■		Résine alkyde	1.02	■■	■■	satiné brillant	teintes limitées		■■	■■	■	■■	■■						Eco-base
StoAqua Top In	2.5 lt/10 lt		■		Dispersion polymérique Résine alkyde	1.02	■■		satiné brillant	teintes limitées					■■							Eco-base

- très bon
- bon
- peindre les fenêtres et les portes extérieures sur tous les côtés (également à l'intérieur)

Stabilité dimensionnelle : les bois sont stables dimensionnellement lorsque les dimensions réelles d'une pièce se situent à l'intérieur de l'écart admissible convenu (tolérance) par rapport aux dimensions nominales fixées. Le terme désigne également la résistance d'un matériau, par exemple à l'allongement et au rétrécissement.

Stabilité dimensionnelle limitée : il s'agit d'éléments de construction en bois dont les dimensions peuvent varier de manière limitée dans des tolérances bien définies. C'est le cas par exemple des planches en bois avec rainures et languettes, des meubles de jardin, des colombages, des sous-faces de toit, des corniches ainsi que des portails extérieurs, des volets et des portes, dans la mesure où ils ne sont pas stables dimensionnellement.

Sans stabilité dimensionnelle : il s'agit d'éléments de construction dont les variations de volume ne sont pas limitées et donc qui n'ont pas de stabilité dimensionnelle, c'est-à-dire par exemple les revêtements extérieurs à base de planches de bois montés avec un joint ouvert les bardages à clin ouverts sur lattis, les planchéiages à chevauchement, les bardeaux, les palissades, les caillebotis en bois ou les clôtures.

Preuve à l'aide de l'étiquette environnementale : pour apporter la preuve de l'aptitude des matériaux de revêtement d'une épaisseur de couche inférieure à 0,3 mm, il est possible d'utiliser l'étiquette environnementale. Les produits de revêtement des catégories A à C de l'UE I ou II remplissent les critères d'exclusion pour l'intérieur et peuvent en principe être utilisés. Des points supplémentaires peuvent être obtenus si seuls des produits des catégories A et B sont utilisés. Pour l'extérieur, l'un de ces critères stipule qu'aucun agent de protection du film ne doit être contenu. Les produits des catégories A et B des UE IV et V répondent à ce critère. Les produits de la catégorie C peuvent également être utilisés, à condition qu'ils ne contiennent pas d'agent de protection du film. Si un produit de l'étiquette environnementale catégories D ou E (diluable à l'eau) doit être utilisé à l'intérieur, cela est en principe possible, mais uniquement après vérification par l'organisme de certification Minergie-ECO. La preuve doit être apportée sous une forme appropriée et compréhensible.