



StoWall Creativ Flex

Fugenlose Wandbeschichtung im Nassraum für gering bis hoch beanspruchte Bereiche.

Anwendungsbereich:

- Beanspruchungsklassen gering, mässig und hoch
- Badezimmer, Duschen und Toiletten im privaten und öffentlichen Bereich
- Duschen, Garderoben in Sportanlagen und Schulhäusern
- Arztpraxen, Kliniken, Pflegeeinrichtungen etc.
- Wohn- und Geschäftshäuser, Hotels
- Industrieproduktion mit Hygienevorschriften

	Produktbezeichnung	Verbrauch
Grundierung	StoPox GH 406 oder WG 100 2 Komponentig, ungefüllt	Epoxy, 0,3-0,4 kg/m ²
Abstreuung	StoQuarz 0,2-0,5 mm "Korn neben Korn", nicht im Überschuss	0,5-1,0 kg/m ²
Erste Spachtelung	StoPur AL 125 mit Gewebeverstärkung StoTex Classic 245 S Feinjute	1,7-2,0 kg/m ²
Zweite Spachtelung	StoPur AL 125 2 Komponentig, vorgefüllt	Polyurethan, 0,3-0,4 kg/m ²
Erste und zweite Versiegelung	StoPur WV 150 Polyurethan, 2 Komponentig, pigmentiert, UV Stabil	0,08-0,12 kg/m ² (pro Schicht)
	Gesamtschichtstärke	ca 2,0 mm

StoWall Creativ Flex

Fugenlose Wandbeschichtung im Nassraum für gering bis hoch beanspruchte Bereiche.



1. Untergrund: Zement Grundputz, Trockenbau
2. Grundierung: StoPox GH 406 oder StoPox WG 100 mit Abstreuung mit StoQuarz 0,2-0,5 mm
3. Erste Spachtelung: StoPur AL 125 mit StoTex Classic 245 S Feinjute
4. Zweite Spachtelung: StoPur AL 125
5. Versiegelung: 2 Schichten von StoPur WV 150

Systemvorteile:

- EcoBasis nach ecobau zertifiziert: einsetzbar in Minergie-Eco Projekten
- Fugenlos und flexibel
- Rissüberbrückend
- Grosse Farbtonvielfalt
- Kreativer Spielraum
- Leicht zu reinigen