



Fiche de données de développement durable

Sto-Formflex acrylique

Mastic d'étanchéité monocomposant de haute qualité, plasto-élastique

Description de produit, voir fiche technique (si disponible)

Données pour la certification d'un bâtiment suivant DGNB

Niveau de qualité (ENV1.2, suivant la matrice de critères, DGNB System Version 2018)

N° 12 : collages de petites surfaces de joints soumis à des contraintes mécaniques : répond aux exigences de qualité de niveau 4 - paraffines chlorées < 0,1 %, solvants < 1 % et plastifiants hydrocarbonés < 0,1 % (selon TRGS 610),
N° 13 : colles de montage et mastics d'étanchéité sur les façades, fenêtres et portes extérieures : répond aux exigences de qualité de niveau 4 - paraffines chlorées < 0,1 % et agents gonflants halogénés < 0,1 %, EMICODE EC1 / EC1+ / EC1-R / EC1+R ou COV <(><<>) > 1 %

Niveau de qualité (ENV1.2, suivant la matrice de critères, DGNB version 2023 du système)

No 11 : collages et étanchéités en intérieur (non pris en compte : construction en verre, façade et protection contre le feu) : conforme aux exigences de qualité de niveau 4 – GISCODE PU10/PU20/RS10/DA20/DSE20/DSA20/DSO20 ou DH20 et EMICODE EC1+
n° 13 : colles de montage et mastics d'étanchéité sur les façades, fenêtres et portes extérieures : répond aux exigences de qualité de niveau 4 - paraffines chlorées (SCCP + MCCP + LCCP) < 0,1 % et agents gonflants halogénés < 0,1 %, EMICODE EC1+ ou COV <(><<>) > 1 %

Valeurs de bilan environnemental spécifiques au produit (ENV 1.1 et ENV 2.1)

conforme à la norme EPD

Durée de vie spécifique au produit (ECO1.1)

20 ans en cas d'application en intérieur (conformément au système allemand d'évaluation BNB),
12 ans en cas d'application en extérieur (conformément au système allemand d'évaluation BNB)

Influence sur le confort acoustique (SOC1.3)

non évalué

Instructions de nettoyage (PRO1.5 et TEC1.5)

voir fiche technique

Choix de matériaux de construction favorisant le recyclage (TEC1.6)

peut être recouvert



Fiche de données de développement durable

Sto-Formflex acrylique

Données pour la certification d'un bâtiment suivant LEED

Teneur COV (EQ Credit: Low-emitting materials)

voir fiche de données de sécurité (paragraphe 15)
suivant la directive 2004/42/CE
est conforme à LEED de4

Émissions COV et COSV (EQ Credit: Low-emitting materials)

est conforme à LEED de4

Émissions de formaldéhyde

non conforme à LEED de4

Taux de recyclage (post-consumer recycled content) (MR Credit: Sourcing of raw materials)

0 %

Taux de recyclage (pre-consumer recycled content) (MR Credit: Sourcing of raw materials)

0 %

Matières premières renouvelables (bio-based materials) (MR Credit: Sourcing of raw materials)

0 %

Données pour la certification d'un bâtiment suivant BREEAM

Formaldéhyde (Hea 02 : qualité de l'air intérieur)

Seuil de détermination $\leq 0,06 \text{ mg/m}^3$
sous seuil de détermination, voir rapport d'essai

Teneur COV (Hea 02 : qualité de l'air intérieur)

voir fiche de données de sécurité (paragraphe 15)

Émissions COV (Hea 02 : qualité de l'air intérieur)

Seuil de détermination $\leq 0,3 \text{ mg/m}^3$ (qualité exceptionnelle)
sous seuil de détermination, voir rapport d'essai

Émissions COSV (Hea 02 : qualité de l'air intérieur)

Seuil de détermination $\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$ (qualité exceptionnelle)
sous seuil de détermination, voir rapport d'essai

Substances CMR (Hea 02 : qualité de l'air intérieur)

Seuil de détermination $\leq 0,001 \text{ mg/m}^3$ (qualité exceptionnelle)
sous seuil de détermination, voir rapport d'essai

Sigles et marquages environnementaux



Fiche de données de développement durable

Sto-Formflex acrylique

Certificats, sigles environnementaux, label écologique



EMICODE® EC1 Plus - Licensing-No. 15879/15.05.06

Déclaration environnementale produit (EPD)



EPD-DBC-20220146-IBF1-EN

GISCODE (suivant GISBAU)

DA20

Fiche de données de sécurité (SDB)

disponible

Fiche technique

disponible

Composants du produit

Composition

non prélevé

Part organique (suivant natureplus, baubook)

non prélevé

Composants dangereux (suivant les règlements européens)

Voir fiche de données de sécurité (paragraphe 3)

Substances CMR (COV)

non déterminable (seuil de détermination : 1 mg/kg)
(conformément à la norme DIN EN ISO 17895)

Teneur COV (suivant la directive 2004/42/CE)

voir fiche de données de sécurité (paragraphe 15)

Plastifiant

sans plastifiant (substance conforme à la directive VdL 01), (en fonction de l'évaluation de la formulation)

Formaldéhyde libre

non prélevé

Biocide(s), substance(s) active(s) pour la protection du revêtement (suivant le règlement (UE) n° 528/2012)

non inclus

Biocide(s), substance(s) active(s) pour la protection pendant le stockage (suivant le

non inclus



Fiche de données de développement durable

Sto-Formflex acrylique

règlement (UE) n° 528/2012)

Métaux lourds

non évalué

Respect des valeurs limites d'émissions issues de l'industrie du dioxyde de titane (suivant la directive 2010/75/UE ou la 25e ordonnance d'application de la loi fédérale allemande sur le contrôle des immissions)

non applicable, car le produit ne contient pas de dioxyde de titane

SVHC conformément à la directive relative aux produits chimiques REACH (CE/1907/2006), annexe XIV

non inclus

Émissions, bilan de CO2

Valeur de CO2 (fabrication A1-A3) (cradle-to-gate)

1,32 kg CO2e / kg

Valeur de CO2 (cycle de vie A1-D)

2,1 kg CO2e / kg

Composés organiques difficilement volatiles (SVOC)

voir Déclaration environnementale produit (EPD)

Élimination, réutilisation, recyclage

Élimination des restes

voir fiche de données de sécurité (paragraphe 13)

Élimination des matériaux de démolition

peut être recouvert,
voir EPD chapitre 2.14 et 2.15

Emballage, seau, films

La reprise d'emballages utilisés et leur revalorisation est certifiée et organisée conformément aux dispositions légales avec une entreprise de collecte locale.

La responsabilité d'entreprise de Sto

Orientation fondamentale, gestion de l'entreprise

L'objectif de Sto est d'être leader technologique en matière d'organisation humaine et durable des espaces vitaux. Dans le monde entier. De plus amples informations sont disponibles sous : www.sto.com

Fiche de données de développement durable



Sto-Formflex acrylique

Membre du Pacte Mondial des Nations Unies

Sto est membre du Pacte Mondial des Nations Unies et s'engage au respect de dix principes reconnus de façon universelle dans les domaines des droits de l'homme, des normes sur le travail, de la protection de l'environnement et de la lutte contre la corruption. De plus amples informations sont disponibles sous : www.unglobalcompact.org

Normes fondamentales sur le travail de l'OIT

Sto s'est engagé à respecter sur tous ses sites les normes sur le travail de l'OIT.

Gestion de la qualité, gestion de l'environnement, gestion énergétique

Lieu de production certifié suivant DIN EN 9001, DIN EN 14001 et DIN EN 50001.

Code de conduite des fournisseurs

La charte des fournisseurs de Sto se fonde sur les principes du Pacte Mondial des Nations Unies et sur le modèle Sto. Les fournisseurs sont tenus de la respecter et sont évalués de façon continue.

Par le présent document, nous souhaitons vous soutenir pour vous permettre de mieux évaluer la durabilité de nos produits. Par durabilité, nous comprenons une interaction complexe entre des critères économiques, écologiques et sociaux, afin de pouvoir satisfaire les besoins des générations présentes et futures. Nos produits doivent y contribuer tout en remplissant les exigences en matière de bien-être, mais également de qualité et de fonctionnalité. Nous ne considérons pas la durabilité comme un état définitif, mais comme un processus d'amélioration continue. C'est pourquoi nous définissons les idées principales suivantes pour nos produits :

1. Les produits Sto contribuent sur des questions importantes relevant de la durabilité : par ex. la protection climatique, l'efficacité des bâtiments, de l'énergie et des ressources, la protection et la longévité, la santé et le bien-être.
2. Toutes les matières premières présentes dans les produits Sto remplissent des fonctions spécifiques aux applications et leur impact environnemental est amélioré, en se basant sur les technologies actuelles.
3. Les produits Sto sont fabriqués de manière efficace en énergie et en ressources ; les matières premières renouvelables sont utilisées lorsque cela fait sens et qu'elles sont durables d'un point de vue écologique, économique et social.
4. Sto évalue et favorise les potentiels d'élimination, de réutilisation et de recyclage de ses produits sous réserve de faisabilité technologique et économique.

L'interprétation et l'évaluation de la durabilité de nos produits ne résident pas seulement dans nos mains : elles sont également déterminées par vos avis et vos décisions. Les informations suivantes, avec pour élément central l'environnement et la santé, doivent également aider.

Les informations ou données dans la présente fiche de données de durabilité se basent sur nos connaissances et nos expériences. La parution d'une nouvelle fiche de données de durabilité annule et remplace toutes les versions antérieures. Les données présentes dans la fiche technique et la fiche de données de sécurité doivent être respectées. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto SE & Co. KGaA

Fiche de données de développement durable



Sto-Formflex acrylique

Ehrenbachstr. 1
D - 79780 Stühlingen
Téléphone: 07744 57-0
Téléfax: 07744 57-2178
infoservice@sto.com
www.sto.de