

Glutolin

Methylcellulose-Kleister

Materialbeschreibung

Art des Werkstoffes:

Methylcellulose, -Kleber mit Zusatz von Kunstharz.

Anwendung

Glutolin 77

Zum Kleben von der Rohfaser StoEuro Trend, mittelschweren Tapeten, Vinyl- und Prägetapeten, Naturwerkstofftapeten sowie trocken abziehbaren Tapeten.

Glutolin GTX

Zum Kleben von Glasfasergewebe StoTex Classic, StoTex Classic 100, Profilschaumtapeten und Strukturvliesbelägen.

Verarbeitung

Untergrundbeschaffenheit:

Alle Untergründe müssen eben, tragfähig, sauber und trocken sein; lose, nicht festhaftende, wasserlösliche Anstrich- oder Putzreste entfernen und ggf. beispachteln. Neue Grund-Weissputze mindestens 28 Tage durchhärten lassen.

Grundbeschichtung:

Wahl der Grundbeschichtung je nach Art und Zustand des Untergrundes. Stark saugende Untergründe, leicht sandende und/oder gering kreidende Untergründe mit StoPrim Plex. Die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und -vorschläge entbinden den Verarbeiter nicht von einer eigenverantwortlichen Untergrundprüfung und -Beurteilung.

Verbrauch:

Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen und basieren auf eigenen Erfahrungswerten. Die genauen Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln, da sie vom Auftragsverfahren sowie von Art und Zustand des Untergrundes sowie der Objektbedingungen abhängig sind. Siehe Tabelle 1.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Lieferform

Verpackung:

Karton. Gebindegrösse und Artikel-Nr. siehe Tabelle 1.

Lagerung

Trocken lagern.

Angemachten Kleber kurzfristig verarbeiten.

Kennzeichnung / Gefahrenhinweis

Lösemittelgehalt: 0,0%
VOC-Gehalt: 0,0%
VVS-Code: 1630
BAG T Nr.: 614100
Giftklasse: Frei
RID / ADR Klassierung: Kein Gefahrgut
UN-Nummer: --

Warnungen auf Gebinde-Etiketten und DIN-Sicherheitsdatenblatt beachten!

Tabelle 1: Verbrauch und Artikel-Nr.

	Packung	ca.-Verbrauch	Artikel-Nr.
Glutolin 77	200 gr.	0,20 - 0,30 kg/m ²	03209-001
Glutolin GTX	500 gr.	0,25 - 0,35 kg/m ²	03210-001

Tabelle 2: Kenndaten

	Glutolin 77	Glutolin GTX
Kunstharzanteil	ja	ja
zusätzliche Klebkraftverstärkung	-	ja
schimmelwidrige Zusätze	ja	ja
Ansatz	1 : 20	1 : 15
Liter Wasser pro Packungsinhalt	4	7,5
Lösezeit (min.)	25	30
Ergiebigkeit reicht für ca. m ²	21	33
Festkörpergehalt	4,76	6,25

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen

entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im übrigen gelten unsere "Allgemeinen Geschäftsbedingungen".

August 2004

Unser dichtes Fachberaternetz garantiert schnelle Beratung und Belieferung.

Sto AG

**Südstrasse 14
 8172 Niederglatt
 Telefon 044 851 53 53
 Telefax 044 851 53 00**