

Glutolin

Colle à base de méthylcellulose

Descriptif du matériau

Type de matériau:

Colle à base de méthylcellulose de avec ad-jonction de résine synthétique.

Utilisation

Glutolin 77

Pour coller les papiers ingrain StoEuro Trend, papiers peints de poids moyen, tapisseries en vinyle et gaufrées, ainsi que les tapisseries en matériaux naturels et les tapisseries à enlèvement à sec.

Glutolin GTX

Pour coller les tissus en fibres de verre StoTex Classic, StoTex Classic 100, papiers peints structurés en mousse et revêtements non tissés structurés.

Mise en œuvre

Nature du support:

Tous les supports doivent être plats, solides, propres et secs; enlever les résidus friables, diluables à l'eau, de peintures ou de crépis et év. égaliser à la spatule. Laisser durcir les nouveaux crépis de fond blanc durant au moins 28 jours.

Couche de fond:

Choix de la couche de fond selon le genre et l'état du support. Appliquer une couche de fond avec StoPrim Plex sur le supports fortement absorbants, faiblement sableux et/ou légèrement crayeux. Ni la composition des couches ni la manière de procéder ne dégagent l'utilisateur d'un examen et d'une appréciation du support sous sa propre responsabilité.

Consommation:

Les chiffres sur la consommation ne sont donnés qu'à titre indicatif et reposent sur notre propre expérience. Les chiffres exacts sur la consommation doivent être établis sur place, étant donné qu'ils dépendent du procédé d'application ainsi que du genre et de l'état du support ou encore des conditions liées à l'objet. Voir tableau 1.

Nettoyage des outils:

Immédiatement après l'utilisation, avec de l'eau.

Conditionnement

Emballage:

Carton. Grandeur d'emballage et numéros d'articles, voir tableau 1.

Stockage

A conserver au sec.

La colle apprêtée doit être utilisée rapidement.

Identification/classe de toxicité

Teneur en solvant: 0,0%

Code ODS_ODE: 1630

No OFSP: 614100

Classe de toxicité: Libre

Classe du RID / ADR: Marchandise non dangereuse

Numéro UN: --

Observer la mise en garde sur l'étiquette de carton !

Tableau 1: Consommation et numéros d'articles

	Emballage	Consom. env.	No d'art.
Glutolin 77	200 gr.	0,20 - 0,30 kg/m ²	03209-001
Glutolin GTX	500 gr.	0,25 - 0,35 kg/m ²	03210-001

Tableau 2: Données physiques

	Glutolin 77	Glutolin GTX
Teneur en résine synthétique	oui	oui
Renforcé avec agent adhérent	-	oui
Adjonction anti-moisissure	oui	oui
Dilution avec de l'eau	1 : 20	1 : 15
Litres d'eau par emballage	4	7,5
Temps d'utilisation (min.)	25	30
Rendement (suffisant pour m ²)	21	33
Teneur en corps solide	4,76	6,25

Nos recommandations techniques d'application

correspondent aux connaissances théoriques et pratiques actuelles. Elles ne dégagent pas l'acheteur de vérifier, sous sa propre responsabilité, si nos produits sont adaptés à l'utilisation envisagée. Pour le surplus, nos conditions générales sont applicables.

Août 2004

Notre réseau de conseillers techniques garantit conseils et livraisons rapides.

Sto S.A. Route de Denges 38
1027 Lonay VD
Tél. 021 / 802 82 20
Fax 021 / 802 82 21