

Sto-Rouleau de treilles d'angle Ideal

Armature d'angle avec formation d'angle flexible

Caractéristique

Application

- extérieur
- pour la réalisation des angles des systèmes d'isolation de façades
- sur les angles obtus et aigus du bâtiment

Propriétés

- an matière plastique
- à fibre de verre intégrée
- réalisation d'angles variables
- avec arête en plastique solide

Support

Exigences :

Systèmes de façades :
Durcissement suffisant du collage de panneaux (voir fiche technique correspondante pour le temps de séchage / de prise de la colle organique ou du mortier colle minéral).

Surfaces de panneaux isolants propres, sèches, sans décalage et planes, bords alignés.

Rénovation des surfaces enduites :

Support solide, plan, sec et propre, dépourvu de substances pouvant entraver le collage (par ex. saleté, etc.). Vérifier la résistance et l'absence de parties creuses

Préparation :

Abattre les grosses saillies, égaliser les grosses irrégularités en utilisant par exemple un mortier adapté.

Application

Appliquer l'enduit de marouflage au niveau des arêtes sur toute la largeur du treillis. Modeler une cornière d'angle à dérouler en fonction de la géométrie de l'angle du bâtiment (veiller à ce que le treillis soit en haut), puis la noyer sans cloque et sans pli dans l'enduit de marouflage en veillant à ce qu'elle soit alignée et à plomb.

Enlever le surplus d'enduit de marouflage avec un taloché de lissage en acier inoxydable (pour éviter de doubler la couche de marouflage dans l'angle).

Lors de la mise en œuvre du marouflage de surface, avancer le treillis jusqu'à l'angle.

Conditionnement

Emballage :

Taille du contenant et réf. art, voir tableau 1.

Teinte :

blanc

Stockage

Stocker dans un endroit sec.

Tableau 1 : consommation et n° d'art.

	Longueur	Montant de treillis	Réf. art.
Sto-Rouleau de treilles d'angle Idéal	25 m	10 x 15 cm	01917-007

Nos recommandations sur les techniques d'application

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dégagent pas l'applicateur de vérifier personnellement l'aptitude et l'utilisation du produit.

Les applications qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne doivent être réalisées qu'après consultation de Sto AG. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. À plus forte raison, en association avec les autres produits.

Avril 2013

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet à l'adresse www.stoag.ch.

Sto S.A. Route de Denges 38
1027 Lonay VD
Tél. 021 802 82 20
Fax 021 802 82 21