

Sto-Enduit modelable (Sto-Klosterputz) (Sto-Crépi cloître)

Enduit modelable minéral

Caractéristique

Composition :

Ciment blanc/hydrate de chaux avec peu d'adjuvants plastifiants, poudres de marbre et de quartz, oxyde de titane et fibres

Dilution:

Eau.

Utilisation

Pour revêtements rustiques et résistant aux chocs, à l'intérieur et à l'extérieur. Structure suivant le genre de technique, préconisé pour les rénovations et pour l'entretien des monuments.

Caractéristiques

- Bon pouvoir couvrant à l'état sec.
- Perméable à la vapeur d'eau
- Bonne résistance aux intempéries.

Mise en oeuvre

Nature du support.

Les supports adaptés à Sto-Crépi cloître sont les crépis de fond à base de chaux/ciment. Le support doit être propre, sec et lisse. L'absorption régulière est importante pour obtenir une structure et une teinte impeccables. Enlever la poussière sur toute la surface à l'aide d'une brosse fine.

Couche de fond.

Nécessaire uniquement sur des supports fortement absorbants ou légèrement sableux, avec StoPrim Micro, dilué à 1:10 avec de l'eau. La couche de fond doit sécher au moins durant 12 heures. Ni la composition des couches ni la manière de procéder ne dégagent l'utilisateur d'un examen et d'une appréciation du support sous sa propre responsabilité.

Couche intermédiaire:

Soit la couche de fond doit être mouillée ou suivant le support, préparée avec StoPrep Miral, dilué jusqu'à 20 % au max avec de l'eau.

Couche de finition

Sto-Crépi cloître

Application:

Sto-Crépi cloître est gâché avec de l'eau (env. 4,5 à 5,5 litres par sac de 25 kg) et encore une fois bien mélangé après env. 15 minutes. Le matériau est tiré à la spatule et immédiatement structuré. Pour éviter des raccords, une surface d'un seul tenant doit être revêtue en une opération "mouillé sur mouillé".

Séchage:

Sec au toucher après env. 12 heures (à +20° C / 65% d'humidité relative). Sec à cœur env. après 4 semaines.

Température de mise en oeuvre:

Température ambiante et du support la plus basse: + 5° C.

Nettoyage des outils:

A l'eau, immédiatement après utilisation.

Conditionnement

Emballage:

Sac. Grandeur et numéros d'articles, voir tableau 1.

Stockage

Conserver au sec, en présence d'humidité, risque de faire des grumeaux.

Remarque

Sto-Crépi cloître est un crépi minéral, raison pour laquelle nous ne pouvons ni garantir l'exactitude de la teinte ni les efflorescences de carbonate.

Sécurité

Observer les avertissements apposés sur les étiquettes du contenant et mentionnés dans la fiche de données de sécurité. Fiche de données de sécurité disponible sous www.stoag.ch

Nos recommandations sur les techniques d'application

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dégagent pas l'applicateur de vérifier sous sa propre responsabilité l'aptitude et l'utilisation du produit.

Les applications qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne doivent être réalisées qu'après consultation de Sto AG. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. À plus forte raison, en association avec d'autres produits.

Mai 30, 2016

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet à l'adresse www.stoag.ch.

Tableau 1: consommation et numéro d'article

	Teinte	Emballage	Consommation env.	No d'art.
Sto-Klosterputz (Sto-Crépi cloître)	Blanc naturel	25 kg	2,5 - 5,0 kg/m ² suivant la structure	00113-021

La consommation de matériau dépend entre autres de la mise en oeuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation doivent être déterminées sur la construction le cas échéant.

Sto SA

Route de Denges 38
1027 Lonay VD
Tél. 021 802 82 20
Fax 021 802 82 21