

Fiche technique

Sto-Fibre de Verre

Treillis d'armature en fibre de verre et résistant aux alcalis



Caractéristique

- Application**
- pour l'extérieur et l'intérieur
 - treillis d'armature en fibre de verre
 - usage universel

- Propriétés**
- reprise optimisée des forces pour assurer une sécurité maximale et éviter les fissures
 - très résistant à la dilatation
 - résistance bi-dimensionnelle à la traction
 - résistant aux alcalis
 - sans plastifiant

- Format**
- dimensions des mailles : 6 x 6 mm
 - largeur du rouleau : 110 cm

Caractéristiques techniques

Critère	Nom / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Poids surfacique	ETAG 004-2013 / Annexe C.3.1	165 g/m ²	environ
Largeur de maille	ETAG 004-2013 / Annexe C.3.3	6,0 mm	
Résistance à la rupture à l'état de livraison	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 1.750 N/50mm	
Résistance à la rupture résiduelle après vieillissement	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.

Mise en œuvre

Consommation	Type d'application	Consommation appr.
	recouvrement de 10 cm	1,00 m/m ²
La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support		

Fiche technique

Sto-Fibre de Verre

et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.

Application

Noyer le treillis d'armature en fibre de verre dans le tiers supérieur de la couche de marouflage encore humide en veillant à éviter les bulles et les plis. Lisser la surface.

Les treillis doivent se chevaucher de 10 cm environ. Les traits de bordure jaunes constituent les repères de chevauchement.

au niveau de l'arrêt du soubassement, couper le treillis d'armature à l'arrêt inférieure de Sto-Profil de Départ avec un couteau tranchant.
poser éventuellement le treillis d'armature autour des angles et embrasures de fenêtres.

Au niveau des ouvertures du bâtiment (par ex. embrasures de fenêtres et de portes), maroufler en diagonale avec des Sto-Mouchoirs Prédécoupés, des Sto-Mouchoirs Prédécoupés avec retour ou des bandes d'armature (min. 20 x 40 cm). Si le treillis est entaillé, par exemple au niveau des ancrages de l'échafaudage, utiliser une bande d'armature supplémentaire au-dessus de l'entaille. Manipuler le treillis avec précaution pour ne pas l'endommager pendant la mise en œuvre.

Livrer

Teinte blanc avec marquage jaune

Emballage

Rouleau

Stockage

Conditions de stockage Stocker à l'abri du gel et de l'humidité. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil.

Expertise / avis technique

natureplus® - Certificat 0300-0701-046-2 StoTherm Wood
Environnement - Santé - Fonction

Marquage

Groupe de produits Treillis d'armature en fibre de verre

Fiche technique

Sto-Fibre de Verre

Sécurité

Respecter la fiche de données de sécurité !

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
www.stoag.ch