

Sto-Treillis d'armature G (Sto-Glasfasergewebe G)

Treillis d'armature résistant aux alcalis

Application

- extérieur
- comme treillis d'armature pour les systèmes d'isolation de façades à revêtements céramiques

Propriétés

- très résistant à la dilatation
- résistance bi-dimensionnelle à la traction
- très résistant aux alcalis
- sans plastifiant

Application

Noyer le treillis d'armature dans le tiers supérieur, sans cloque et sans pli, dans l'enduit de marouflage fraîchement posé et aplanir à la taloche. Les joints des treillis doivent se chevaucher de 10 cm, les traits de bordure jaunes constituent les repères de chevauchement.

Au niveau de l'arrêt du soubassement, couper le treillis d'armature à l'arête inférieure de Sto-Profil de socle avec un couteau tranchant. Poser éventuellement le treillis d'armature autour des angles et embrasures de fenêtres.

Au niveau des ouvertures du bâtiment (fenêtres, portes), poser une armature diagonale avec une bande de treillis (dimensions minimales : 33 x 40 cm). Si le treillis est entaillé, par exemple au niveau des ancrages de l'échafaudage, une bande de treillis supplémentaire doit être intégrée au-dessus de l'entaille. Pour éviter tout endommagement, manipuler le treillis avec précaution.

Conditionnement

Emballage :

Rouleau

Teinte :

blanc avec marquage jaune

Stockage

Stocker à l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité, en emballage bien fermé

Sécurité

Observer les avertissements apposés sur les étiquettes du contenant et mentionnés dans la fiche de données de sécurité. Fiche de données de sécurité disponible sous www.stoag.ch

Consommation et n° d'art.

	Rouleau	Consommation appr.	Réf. art.
Sto-Treillis d'armature G	50 m	Dimensions des mailles 7 x 8 mm	00915-002
Avec un recouvrement de 10 cm		env. 1,0 m/m ²	

La quantité de matériau à utiliser dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation doivent être déterminées sur la construction le cas échéant.

Caractéristiques techniques

Critère	Norme / Prescription de contrôle	Unité	Indication
Poids surfacique	ETAG 004	> 210 g/m ²	
Largeur de maille	ETAG 004	7,0 mm	
Résistance à la rupture à l'état de livraison	ETAG 004	> 2.400 N/5 cm	
Résistance à la rupture restant après vieillissement	ETAG 004	> 1.200 N/5 cm	Stockage en étage
Résistance à la rupture restant après vieillissement	Information IFB ISSN 0172-3006	> 1.300 N/5 cm	Stockage dans NaOH à 5 %

Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.

Nos recommandations sur les techniques d'application

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dégagent pas l'applicateur de vérifier personnellement l'aptitude et l'utilisation du produit.

Les applications qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne doivent être réalisées qu'après consultation de Sto AG. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. À plus forte raison, en association avec d'autres produits.

Octobre 2013

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet à l'adresse www.stoag.ch.

Sto SA

Route de Denges 38
1027 Lonay
Tél. 021 802 82 20
Fax 021 802 82 21