


Scheda tecnica

Sto-Klebe- und Fugenmörtel

Malta di incollaggio organica, esente da cemento, per l'incollaggio e la stuccatura di StoCleyer B e StoEcoshape



Caratteristica

- Applicazione**
- per esterni
 - come malta collante e malta per giunti per StoCleyer B e StoEcoshape

- Proprietà**
- applicazione sottile

Dati tecnici

Criterio	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Densità	EN ISO 2811	1,40 - 1,60 g/cm ³	
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	EN ISO 7783	150 - 200	V2 medio

I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.

Supporto

- Requisiti**
- Supporto generale:
- Solido, planare, asciutto, portante
 - Privo di grasso e polvere
- Note:
- Supporti umidi o non completamente induriti possono causare danni nei rivestimenti successivi, ad es. formazione di bolle, crepe.

- Preparazioni**
1. Controllare la capacità di carico e l'adesione del rivestimento esistente.
 2. Rimuovere i rivestimenti non portanti.
 3. Eventualmente pulire il supporto.

Lavorazione

- Temperatura di lavorazione**
- Temperatura dell'aria e del supporto
 Temperatura minima: +5 °C
 Temperatura massima: +30 °C

- Preparazione del materiale**
- Miscelare con cura il materiale prima dell'uso.
 - Dopo averlo miscelato, il materiale è pronto all'uso.
 - Eventualmente aggiungere acqua per regolare la giusta consistenza del

Scheda tecnica

Sto-Klebe- und Fugenmörtel

materiale.

- Mescolare troppo a lungo riduce la viscosità.

Diluizione del materiale:

Temperatura di lavorazione $\leq 15\text{ }^{\circ}\text{C}$: lavorare il materiale senza diluirlo

Temperatura di lavorazione $> +15\text{ }^{\circ}\text{C}$: se necessario diluire il materiale con max. 0,5% di acqua.

Consumo	Tipo di applicazione	Consumo ca.
	come malta collante per mattoncini sottili	2,50 - 3,00 kg/m ²
Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.		

Lavorazione

Indicazioni:

- Per evitare infiltrazioni di acqua dietro al rivestimento in mattoncini, assicurarsi che Sto-Klebe- und Fugenmörtel ricopra tutto il perimetro di StoCleyer B.

1. Preparare il supporto.
2. Applicare Sto-Klebe und Fugenmörtel in senso orizzontale. Attrezzi: Sto-Glättekelle, dentatura: 4 x 6 mm, 6 x 6 mm
3. Applicare la malta e lasciarla asciugare il tempo necessario, senza però che si formi un pellicola superficiale.
4. Rimuovere la malta dalle superfici che non devono essere trattate o sono ancora da trattare.
5. Applicare StoCleyer B esercitando una leggera pressione in modo che l'intera superficie penetri nella malta fresca appena applicata.
6. Assicurarsi che non si formino cavità.
7. Lavorare subito e in modo uniforme le aree dei giunti. attrezzature: pennelli piatti

Essiccazione, indurimento, tempo di rielaborazione

I seguenti fattori ritardano i tempi di essiccazione e di indurimento:

- temperatura
- vento
- Umidità relativa dell'aria
- condizioni meteorologiche sfavorevoli
- irraggiamento solare diretto
- Spessore dello strato

Misure di protezione:

1. Adottare misure di protezione adeguate.
2. Installare una protezione contro le intemperie sulla superficie della facciata da trattare o appena trattata.

Pulizia delle attrezzature

Pulire le attrezzature con acqua subito dopo l'uso.

Scheda tecnica

Sto-Klebe- und Fugenmörtel

Indicazioni, consigli, speciali, altro Applicare su un'area campione per determinare i valori di consumo effettivi.

Fornire

Tonalità antracite (2057 A), marrone (2064 A), marrone grigio (2063 A), grafite (2061 A), grigio (2060 A), grigio chiaro (2059 A), sabbia (2062 A), bianco (2056 A), grigio cemento (2058 A), ulteriori colori su richiesta

Imballaggio

Secchi secchio, contenitore di grandi dimensioni: silo

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare in luogo chiuso e al riparo dal gelo. Proteggere dal calore e dall'irraggiamento solare.

Durata di stoccaggio

La qualità del prodotto viene garantita fino alla data di scadenza se conservato nel contenitore originale. La scadenza è indicata dal numero di partita sul contenitore. Spiegazione del numero di partita:
cifra 1 = cifra finale dell'anno, cifre 2 + 3 = settimane del calendario
esempio: 6450013223 - durata di stoccaggio fino alla fine della 45^a settimana del 2026

Marchatura

Gruppo di prodotti Malta di incollaggio

Composizione

Dispersione polimerica
Biossido di titanio
Materiali di riempimento ai silicati
Materiali di riempimento minerali
idrossido di alluminio
Riempitivi organici
Acqua
Glicole
etere glicolico
Agente idrofobizzante
Addensante
Agente umettante
Protezione del rivestimento a base di isoproturone/terbutrina
preservanti di stoccaggio su base BIT/MIT (1:1)

Sicurezza

Questo prodotto deve essere contrassegnato secondo le direttive UE vigenti. Rispettare la scheda di sicurezza!
Le istruzioni di sicurezza si riferiscono al prodotto pronto all'uso non lavorato.

Può provocare una reazione allergica cutanea. Evitare di respirare i vapori.

Scheda tecnica

Sto-Klebe- und Fugenmörtel

Indossare guanti. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Smaltire il contenuto/il contenitore presso un centro di raccolta autorizzato o comunale.

EUH211

Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
www.stoag.ch