

Fiche technique

Sto-Mastic Acryl AF

Enduit d'étanchéité acrylique



Caractéristique

Application	• pour l'extérieur et l'intérieur • pour coller les profils intérieurs • pour étanchéifier les joints à petits ou très faibles mouvements • ne convient pas pour les joints soumis à des mouvements réguliers et importants (joints de raccord de fenêtre, joints de dilatation, etc.)
Propriétés	• plasto-élastique • ne contient pas de plastifiants volatiles
Format	• cartouche de 310 ml
Particularités / Indications	• produit conforme à la norme EN 15651-1 • le produit ne résiste pas à l'exposition permanente à l'eau et doit être protégé par une couche de peinture en extérieur

Caractéristiques techniques

Critère	Nom / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Comportement au feu	EN 13501-1	E	
Masse volumique apparente		1,7 g/cm ³	environ
Résistance à la température		-25 - 80 °C	
Déformation totale admissible		10 %	
Largeur de joint maximale		25 mm	

Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.

Support

Exigences	Le support doit être exempt d'éléments détachés, de graisse, de poussière et d'huile.
Préparations	Éliminer les résidus de poussière, d'enduits et de mortiers du joint.

Fiche technique

Sto-Mastic Acryl AF

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre	Température minimum du support et de l'air : +5 °C Température maximale du support et de l'air : +30 °C
-------------------------------------	--

Consommation	Type d'application	Consommation appr.
	en fonction de l'objet et de son emploi	
	Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.	

Application	est appliquée à l'aide de la cartouche, avec pistolet à cartouche adapté La largeur du joint doit être d'au moins 7,5 mm et d'au plus 25 mm, la profondeur du joint doit être d'au moins 12 mm (en général, la moitié du joint). Incruster Sto-Profil de remplissage à la dimension adaptée (largeur : environ 5 mm de plus que le joint) à la profondeur de joint souhaitée, sans l'endommager. Injecter le mastic d'étanchéité au pistolet à main ou à air comprimé et lisser avec un outil (spatule à jointoyer) humidifié à l'eau ou à la térébenthine. Le produit peut être recouvert d'un enduit ou d'une couche de peinture. Application en association avec les systèmes d'ITE StoTherm : La largeur du joint doit être d'au moins 10 mm. Recouvrir les flancs des joints avec l'enduit de marouflage correspondant et appliquer une couche de fond (Sto-Primaire, StoPrep Miral).
--------------------	--

Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre	Selon les conditions atmosphériques et la section du joint, le durcissement dure 1 à 2 semaines.
--	--

Nettoyage des outils	Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.
-----------------------------	---

Indications, recommandations, informations spéciales, divers	Protéger contre la pluie et le gel jusqu'à la formation d'un film (environ 30 à 60 minutes).
---	--

Livrer

Teinte	blanc
---------------	-------

Emballage	Cartouche
------------------	-----------

Stockage

Conditions de stockage	Stocker à l'abri du gel et de l'humidité. Protéger de la chaleur et des rayons directs
-------------------------------	--

Fiche technique

Sto-Mastic Acryl AF

du soleil.

Marquage

Groupe de produits Accessoires pour système d'ITE

Sécurité

Respecter la fiche de données de sécurité !

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch