

Scheda tecnica

Sto-Fugenkitt WF

Sigillante acrilico



Caratteristica

Applicazione	• esterni e interni • per l'incollaggio dei profili per interni • per la chiusura di giunti con movimento assente o ridotto • non idoneo per giunti con movimenti di media o elevata entità (ad es. giunti di raccordo per finestre, giunti di dilatazione)
Proprietà	• plastoelastico • non contiene plastificanti migratori
Formato	• cartuccia da 310 ml
Particolarità/indicazioni	• il prodotto è conforme alla norma EN 15651-1 • il prodotto non resiste all'azione dilavante dell'acqua piovana e, in caso di applicazione in esterni, deve essere protetto con un trattamento supplementare

Dati tecnici

Criterio	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Comportamento all'incendio	EN 13501-1	E	
Peso specifico reale		1,7 g/cm ³	ca.
Resistenza alla temperatura		-25 - 80 °C	
Deformazione complessiva ammissibile		10 %	
Larghezza fughe massima		25 mm	

I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.

Supporto

Requisiti	Il supporto deve essere privo di parti libere, grasso, polvere ed olio.
Preparazioni	Rimuovere dai giunti la polvere, i resti di intonaco e malta.

Scheda tecnica

Sto-Fugenkitt WF

Lavorazione

Temperatura di lavorazione Temperatura minima dell'aria e del supporto: +5 °C
Temperatura massima dell'aria e del supporto: +30 °C

Consumo Tipo di applicazione Consumo ca.
a seconda dell'progetto e del tipo di applicazione
I valori di consumo sono indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.

Lavorazione viene applicato mediante cartucce, con apposita pistola per cartucce

La larghezza delle fughe deve essere minimo 7,5 mm e massimo 25 mm, la profondità delle fughe almeno 12 mm (in generale metà della larghezza delle fughe).

Applicare Sto-Hinterfüllprofil nella dimensione corretta (ca. 5 mm di larghezza come il giunto) nella profondità del giunto desiderata; facendo ciò non deve essere danneggiato.

Spruzzare il materiale di tenuta con una pistola manuale o a pressione e levigare con uno strumento (stucco per giunti) bagnato con acqua o trementina.

Il prodotto può essere lavorato con l'intonaco o la mano di vernice.

Applicazione in unione a StoTherm PTI:
La larghezza delle fughe deve essere di almeno 10 mm. Rivestire i bordi dei giunti con la rispettiva malta di armatura e dare il primo strato (Sto-Mano di fondo, StoPrep Miral).

Essiccazione, indurimento, tempo di rielaborazione L'indurimento dura, a seconda delle condizioni atmosferiche e della sezione delle fughe, 1 - 2 settimane.

Pulizia delle attrezzature Pulire le attrezzature con acqua subito dopo l'uso.

Indicazioni, consigli, speciali, altro Fino alla formazione della pellicola (circa 30 - 60 minuti) proteggere dalla pioggia e dal gelo.

Fornire

Tonalità bianco

Imballaggio Cartuccia

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto e al riparo dal gelo. Proteggere dal calore e dall'irraggiamento

Scheda tecnica

Sto-Fugenkitt WF

solare.

Marcatura

Gruppo di prodotti Sistemi di isolamento termico per facciate - Prodotti complementari

Sicurezza

Rispettare la scheda di sicurezza!

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch