

Scheda tecnica

Sto-Glasfasergewebe

Rete di armatura resistente agli alcali



Caratteristica

- Applicazione**
- esterni e interni
 - come rete di armatura
 - applicazione universale

- Proprietà**
- assorbimento delle sollecitazioni ottimizzato per la massima sicurezza e per evitare la formazione di fessure
 - elevata resistenza a trazione
 - antistramante
 - resistente agli alcali
 - esente da solventi aromatici

- Formato**
- dimensione delle maglie: 6 x 6 mm
 - larghezza rullo: 110 cm

Dati tecnici

Criterio	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Peso superficiale	ETAG 004-2013 / Allegato C.3.1	165 g/m ²	ca.
Larghezza maglie	ETAG 004-2013 / Allegato C.3.3	6,0 mm	
Resistenza allo strappo stato alla consegna	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 1.750 N/50mm	
Resistenza allo strappo residua dopo l'invecchiamento	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.

Lavorazione

Consumo	Tipo di applicazione	Consumo ca.	
	con sovrapposizione di 10 cm	1,00	m/m ²
Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla			

Scheda tecnica

Sto-Glasfasergewebe

consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.

Lavorazione

La rete dovrà risultare allettata nel terzo superiore dello strato di armatura ancora umido senza bolle o pieghe. Levigare la superficie.
In corrispondenza dei giunti, i lembi di rete devono sovrapporsi di 10 cm. Le strisce gialle sui bordi valgono come segno di sovrapposizione.

Alla chiusura della zoccolatura, tagliare la rete d'armatura in corrispondenza del bordo inferiore del profilo per zoccolatura Sto-Sockelleiste, utilizzando un taglierino affilato.

Se necessario, portare la rete d'armatura oltre gli spigoli e le mazzette.

In corrispondenza delle aperture degli edifici (ad es. intradossi di finestre e porte), realizzare l'armatura diagonale con Sto-Armierungspfeil, Sto-Sturzeckwinkel o strisce di rete (min. 20 x 40 cm).

Se la rete è stata tagliata ad es. nella zona degli ancoraggi per ponteggi, occorre utilizzare una striscia di rete supplementare al di sopra del taglio. Trattare la rete con delicatezza per evitare di danneggiarla durante la lavorazione.

Fornire

Tonalità bianco con segni gialli

Imballaggio Rotolo

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto e al riparo dal gelo. Proteggere dal calore e dall'irraggiamento solare.

Perizia / omologazione

natureplus® - Certificato
0300-0701-046-2

StoTherm Wood
Ambiente - salute - funzione

Marcatura

Gruppo di prodotti Rete d'armatura

Sicurezza

Rispettare la scheda di sicurezza!

Scheda tecnica

Sto-Glasfasergewebe

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
www.stoag.ch