


Fiche technique

StoAdditiv QS

Accélérateur de séchage en phase aqueuse pour propriétés « Hors d'eau » renforcé



Caractéristique

Application	• pour l'extérieur • pour une utilisation flexible en cas de forte fluctuation des températures de jour et de nuit • À utiliser exclusivement dans les peintures de façades StoColor Silco, StoColor Silco Fill, StoColor Fungasil, StoColor Maxicryl, StoColor Fungacryl, StoColor Jumbosil, StoColor Lotusan AimS, StoColor Lotusan, StoCryl V 200
Propriétés	• sans solvant • accélère le séchage des peintures de façade Sto en saison froide et humide
Format	• quantité : 0,45 l

Support

Exigences Respecter les indications de la peinture de façade.

Préparations Respecter les indications de la peinture de façade.

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre Température du support et de l'air :
Température minimale : +1 °C
température maximale : +20 °C

Préparation du matériau Indications :
- Odeur d'ammoniac ! Assurer une ventilation suffisante.
- Porter des lunettes de protection.
- Ne pas incorporer StoAdditiv QS manuellement, mais avec un mélangeur à main.
- Noter la date du mélange. Utiliser le mélange de peinture de façade et de StoAdditiv QS dans un délai de 6 semaines.

À utiliser uniquement dans les peintures de façade :
- StoColor Silco
- StoColor Silco G
- StoColor Silco Fill
- StoColor Jumbosil
- StoColor Maxicryl
- StoColor X-black
- StoColor Crylan
- StoColor Lotusan® AimS

Fiche technique

StoAdditiv QS

- StoColor Lotusan[®]
- StoColor Lotusan[®] G
- Lotusan[®]
- Lotusan[®] G
- StoCryl V 200

Respecter le dosage suivant :

- Conteneur de 5 l = 150 ml, 1/3 de bouteille d'additif QS
- Conteneur de 10 l = 300 ml, 2/3 de bouteille d'additif QS
- Conteneur de 15 l = 450 ml, 1 bouteille d'additif QS
- Conteneur de 25 kg = 450 ml, 1 bouteille d'additif QS

Préparer le matériau :

1. Veiller à bien fermer le couvercle de StoAdditiv QS.
2. Bien agiter StoAdditiv QS.
3. Ajouter StoAdditiv QS à la peinture de façade Sto.
4. Incorporer StoAdditiv QS immédiatement à l'aide d'un mélangeur à main.
5. Continuer à remuer pendant au moins 1 minute. jusqu'à obtenir un mélange homogène.
6. Incorporer l'eau au mélange jusqu'à obtenir la viscosité souhaitée.

Éviter les différences de couleur : appliquer le matériau sur toute la surface avec StoAdditiv QS ou sans StoAdditiv QS.

Nettoyage des outils	Nettoyer tous les outils à l'eau après utilisation.
-----------------------------	---

Indications, recommandations, informations spéciales, divers	Les peintures de façade contenant StoAdditiv QS résistent aux gelées nocturnes jusqu'à -5 °C 6 heures après l'application.
---	--

Livrer

Teinte	jaunâtre
---------------	----------

Stockage

Conditions de stockage	Stocker à l'abri du gel en emballage bien fermé. Protéger de la chaleur et des rayons directs du soleil.
-------------------------------	--

Durée de stockage	La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement originel jusqu'à la date limite de stockage. Celle-ci peut être déduite du numéro de lot inscrit sur l'emballage. Explication du numéro de lot : Chiffre 1 = chiffre final de l'année, chiffres 2 + 3 = semaine. Exemple : 6450013223 – durée de stockage jusqu'à la fin de la 45e semaine de 2026
--------------------------	---

Fiche technique

StoAdditiv QS

Marquage

Groupe de produits	Accélérateur de séchage
--------------------	-------------------------

Sécurité

Ce produit doit être étiqueté conformément à la directive CE applicable.
Respecter la fiche de données de sécurité !
Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.
Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch