


Fiche technique

StoAqua Top In

Lasure de cire pour bois, à pores ouverts, diluable à l'eau



Caractéristique

Application	• pour l'intérieur • sur tous les supports en bois cohésifs • en tant que lasure de cire pour bois peu épaisse et diluable à l'eau pour protéger toutes les essences de bois • ne pas appliquer sur supports humides ou sales
--------------------	--

Propriétés	• exempt de biocides • exempt de produits de protection du bois • ne jaunit pas • toile à peindre • mise en oeuvre facile en sous-face • répond à la norme EN 71-3 (sécurité des jouets), résistant à la salive et à la transpiration
-------------------	--

Aspect	• satiné conforme à la norme EN 13300
---------------	---

Caractéristiques techniques

Critère	Nom / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Densité		1,02 g/cm³	
Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.			

Support

Exigences	Le support doit être propre, sec, exempt de graisse et de substances séparatrices et préparé dans les règles de l'art. Intérieur bois : Poncer légèrement les bois neufs et les dépoussiérer. Appliquer la couche d'impression avec StoAqua Top In, la couche intermédiaire avec StoAqua Top In, et la couche de finition avec StoAqua Top In. Appliquer la première couche diluée à l'eau jusqu'à un rapport de 3 % (régule le pouvoir d'absorption uniforme). Appliquer la deuxième couche sans diluer la
------------------	--

Fiche technique

StoAqua Top In

peinture.

Préparations	Vérifier la cohésion des supports existants. Supprimer les couches non cohésives. Enlever les couches de peinture effritées, les peintures anciennes et les revêtements non cohésifs, mécaniquement ou avec des décapants appropriés.
---------------------	---

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre	température minimale de mise en œuvre et du support : +5 °C température maximale d'application et du support : +35 °C
-------------------------------------	--

Préparation du matériau	Le produit est prêt à l'emploi, bien remuer avant l'utilisation. Utiliser de l'eau pour la dilution.
--------------------------------	---

Consommation	Type d'application	Consommation appr.	
	par couche	0,10 - 0,12	l/m ²
La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.			

Constitution des couches	couche d'impression : StoAqua Top In Couche de finition : StoAqua Top In
---------------------------------	---

Application	application au pinceau Appliquer le produit dans le sens du fil du bois à l'aide d'un pinceau plat ou d'une brosse plate.
--------------------	--

Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre	Avec une température de l'air et du support de +20 °C et une humidité relative de l'air de 65 % : sec à la poussière après 1 heure, non collant après 2 heures, peignable après 4 heures Le temps de séchage se prolonge à basses températures et / ou humidité de l'air élevée.
--	--

Nettoyage des outils	Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.
-----------------------------	---

Indications, recommandations, informations spéciales, divers	Traitement des déchets : Dans le respect des prescriptions administratives locales, le matériau pris et desséché peut être éliminé avec les déchets ménagers. Mélanger avec du ciment
---	--

Fiche technique

StoAqua Top In

le matériau non pris, laisser durcir, puis éliminer l'ensemble.

Livrer

Teinte

StoColor - RAL - teintes bois

Les bois clairs, nouvellement ou fraîchement traités, jaunissent plus ou moins selon l'essence de bois en raison du rayonnement UV, même en intérieur. Ce jaunissement se produit également après le traitement de ces bois avec StoAqua Top In incolore ou blanc chaux, bien que le produit StoAqua Top In en lui-même ne jaunisse pas.

L'essence ainsi que la qualité du bois, associées à l'épaisseur du film sec du système de lasure, influencent la teinte de la lasure. Des différences par rapport au nuancier sont donc possibles. Pour être absolument sûr de la teinte, il convient de réaliser un essai en appliquant la teinte choisie sur la surface à traiter.

Teintable

Avec max. 1 % de StoTint Aqua.

Emballage

pot

Stockage

Conditions de stockage

Stocker dans le contenant d'origine bien scellé à l'abri de la chaleur et du gel. Protéger des rayons directs du soleil.

Durée de stockage

La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement originel non ouvert jusqu'à la date limite de stockage si les conditions de stockage sont respectées. Celle-ci peut être déduite du numéro de lot inscrit sur le contenant de conditionnement.

Explication du numéro de lot :

Chiffre 1 = chiffre final de l'année, chiffres 2 + 3 = semaine.

Exemple : 6450013223 – durée de stockage jusqu'à la fin de la 45e semaine de 2026

À utiliser rapidement après ouverture. Toute contamination par des impuretés peut réduire la durée de conservation, par exemple par l'utilisation d'un outil sale.

Expertise / avis technique

Déclaration de conformité N°
ECO-CH-098

StoAqua Top In - Catégorie : C
Classification ecobau/Minergie-ECO : ecoBasis
(méthodologie pour matériaux de construction ecobau
annexe 4, janvier 2023)

Marquage

Groupe de produits

Lasure pour bois

Fiche technique

StoAqua Top In

Composition

dispersion de polymères
dioxyde de titane
eau
glycols
additif de surface
épaississant
agent antimoussant
agent dispersant
régulateurs de ph
Agents de protection pour le stockage à base de BIT

Sécurité

Respecter la fiche de données de sécurité !
Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre.

EUH210

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

EUH208

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de:5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one[no CE 247-500-7]et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one[no CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

EUH211

Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.
Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00

Fiche technique

StoAqua Top In

www.stoag.ch