


Scheda tecnica

StoAqua Top In

Velatura a cera per legno, diluibile con acqua



Caratteristica

Applicazione

- interni
- su tutti i supporti portanti in legno
- come velatura a cera per legno, diluibile con acqua, a strato sottile per la protezione di tutti i tipi di legno
- non applicare su supporti umidi o sporchi

Proprietà

- senza biocidi
- privi di conservanti del legno
- non ingiallisce
- pitturabile
- buona lavorazione su soffitti
- secondo EN 71-3(sicurezza per l'impiego su giocattoli), resistenza alla saliva e al sudore

Aspetto

- satinato secondo EN 13300

Dati tecnici

Criterio	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Densità		1,02 g/cm ³	
I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.			

Supporto

Requisiti

Il supporto deve essere pulito, asciutto, privo di grasso e di sostanze distaccanti e deve essere preparato in maniera corretta.

Legno in interno:

Carteggiare leggermente e rimuovere la polvere dal legno nuovo. Applicare la mano di ancoraggio con StoAqua Top In, il rivestimento intermedio con StoAqua Top In, il rivestimento di finitura con StoAqua Top In.

Applicare la prima mano diluita al 3% con acqua per regolare la capacità di assorbimento in modo uniforme. Applicare poi la seconda mano non diluita.

Scheda tecnica

StoAqua Top In

Preparazioni

Verificare che i supporti presenti siano portanti. Rimuovere i rivestimenti non portanti.

Rimuovere le mani di pittura in eccesso, le pitture esistenti non portanti e i rivestimenti (meccanicamente o mediante sverniciante adatto).

Lavorazione

Temperatura di lavorazione

Temperatura di lavorazione e del supporto minima: +5°C
Temperatura di lavorazione e del supporto massima: +35 °C

Preparazione del materiale

Il prodotto è pronto all'uso, miscelare bene prima dell'uso.
Per diluire utilizzare l'acqua.

Consumo

Tipo di applicazione

Consumo ca.

per mano di applicazione

0,10 - 0,12 l/m²

Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.

Struttura del rivestimento

Mano di ancoraggio:
StoAqua Top In

Rivestimento di finitura:
StoAqua Top In

Lavorazione

applicare con pennello

Applicare il prodotto con un pennello piatto o una pennellessa in direzione della venatura del legno.

Essiccazione, indurimento, tempo di rielaborazione

Con temperatura dell'aria e del supporto di +20°C e con umidità dell'aria relativa del 65 %:
asciutto dopo 1 ora, non coloso dopo 2 ore, verniciabile dopo 4 ore.
Il tempo di essiccazione aumenta con basse temperature e/o umidità elevata.

Pulizia delle attrezzature

Pulire le attrezzature con acqua subito dopo l'uso.

Indicazioni, consigli, speciali, altro

Smaltimento:
Il materiale legato o essiccato può essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici in conformità con le normative locali. Miscelare il materiale vecchio, che non ha fatto presa con il cemento, far indurire e smaltire.

Fornire

Tonalità

StoColor - RAL - tonalità del legno

Scheda tecnica

StoAqua Top In

I legni chiari, nuovi o appena trattati, ingialliscono in misura maggiore o minore a seconda del tipo di legno a causa dell'influenza dei raggi UV, anche all'interno. Questo ingiallimento avviene anche dopo aver trattato questi legni con StoAqua Top In in incolore o bianco calce, anche se il prodotto stesso StoAqua Top In non ingiallisce.

La tonalità dello smalto è influenzata sia dal tipo e dalla qualità del legno, sia dallo spessore della pellicola dello smalto. Pertanto sono possibili scostamenti dalla cartella colori. Per la massima sicurezza, applicare un rivestimento di prova nella tinta scelta sulla superficie da rivestire.

Colorabile	Con max. 1 % StoTint Aqua.
-------------------	----------------------------

Imballaggio	Barattolo
--------------------	-----------

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio	Conservare nella custodia originale ben chiusa e al riparo dal gelo. Proteggere dall'irraggiamento diretto del sole.
---------------------------------	--

Durata di stoccaggio	La migliore qualità del prodotto viene garantita fino alla data di scadenza se conservato nel contenitore originale chiuso e nel rispetto delle condizioni di stoccaggio. La scadenza è indicata dal numero di partita sul contenitore. Spiegazione del numero di partita: cifra 1 = cifra finale dell'anno, cifra 2 + 3 = settimana del calendario Esempio: 6450013223 - durata di stoccaggio fino alla fine della 45^a settimana del 2026 Una volta aperto, consumare in breve tempo. Il deposito di sporco può ridurre la durata di conservazione, ad es. a causa dello strumento sporco.
-----------------------------	---

Perizia / omologazione

Declaration of conformity No. ECO-CH-098	StoAqua Top In - classificazione: C Classificazione ecobau / Minergie-ECO: ecoBasis (metodica materiali da costruzione ecobau allegato 4, gennaio 2023)
--	--

Marcatura

Gruppo di prodotti	Mordente
---------------------------	----------

Composizione

Dispersione polimerica
Biossido di titanio
Acqua
Glicole
additivo per superfici

Scheda tecnica

StoAqua Top In

Addensante
Antischiuma
Disperdente
Regolatori di pH
Preservanti di stoccaggio su base BIT

Sicurezza Rispettare la scheda di sicurezza!
Le istruzioni di sicurezza si riferiscono al prodotto pronto all'uso non lavorato.

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 220-239-6] (3:1). Può provocare una reazione allergica.

EUH211 Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch