

Technisches Merkblatt

StoBrick 1000

Feine Wasserstrich-Klinkerriemchen



Charakteristik

Anwendung	• außen • als Fassadenbekleidung • auf Wärmedämm-Verbundsystemen, vorgehängten hinterlüfteten Fassaden und massiven Untergründen
Eigenschaften	• frostbeständig gemäß EN ISO 10545-12 • Herstellung gemäß EN 771-1 • Wasseraufnahme: 6-25 %
Format	• auf Anfrage
Optik	• Oberfläche: rau, porig, leicht deformiert, vertikal pressstrukturiert • Kante: erhaben, aufgeworfen, scharfer Grat • Glanzgrad: matt
Besonderheiten/Hinweise	• Formate je Farbton: siehe Planungshandbuch

Untergrund

Anforderungen	- fest, trocken, sauber, tragfähig - frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln - Keinen Leichtunterputz verwenden. - Klebeflächenanteil der Dämmplatten: mindestens 60 % - Verdübelung des WDVS: durch das Gewebe
----------------------	---

Verarbeitung

Applikation	Hinweise: Fugenbreite: 10-12 mm Verklebung: - Verlegemörtel: StoColl KM - Fugenmörtel: StoColl FM-K, StoColl FM-E - das Produkt im Floating-Buttering-Verfahren verlegen
--------------------	--

Hinweise, Empfehlungen,	Abweichungen in der Charge minimieren:
--------------------------------	--

Technisches Merkblatt

StoBrick 1000

Spezielles, Sonstiges

- Die komplette Menge auf einmal bestellen, die für ein Bauvorhaben benötigt wird.

Abwechslung von verschiedenen Farben erreichen:

- Beim Verlegen der Klinker und Ziegel auf eine gute Mischung achten.
- Empfehlung: Die Klinker und Ziegel von 5 Paletten untereinander mischen. Auch einfarbige Sorten sollen gemischt werden.

Kopfsteine sind auf der Baustelle aus ganzen Klinkerriemchen zu schneiden.

Zulassungen beachten:

- Die nationalen und internationalen Zulassungen beachten.

Weitere Informationen beachten:

- siehe Sortimentsübersichten
- siehe Verarbeitungsrichtlinie

Liefern

Farbton monochrom/polychrom changierend
siehe Sortiment

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken lagern.

Lagerdauer Verschluss unbegrenzt lagerfähig.

Kennzeichnung

Sicherheit

Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich.

Nähere Informationen finden Sie unter www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-Verordnung.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Technisches Merkblatt

StoBrick 1000

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefon: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch