

## Scheda tecnica

### StoBrick 1000

Mattoncini in clinker con rigatura ad acqua, fini



#### Caratteristica

|                           |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicazione              | <ul style="list-style-type: none"><li>• per esterni</li><li>• come rivestimento per facciate</li><li>• su Sistemi di isolamento termico per facciate, Sistemi di facciate ventilate e supporti massivi</li></ul> |
| Proprietà                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• resistente al gelo secondo EN ISO 10545-12</li><li>• produzione secondo EN 771-1</li><li>• assorbimento di acqua: 6-25 %</li></ul>                                       |
| Formato                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• su richiesta</li></ul>                                                                                                                                                   |
| Aspetto                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Texture: ruvida, porosa, dai bordi irregolari, rigata in verticale</li><li>• bordo: irregolare</li><li>• grado di lucentezza: opaco</li></ul>                            |
| Particolarità/indicazioni | <ul style="list-style-type: none"><li>• diversi formati per colore: si veda il relativo manuale</li></ul>                                                                                                        |

#### Supporto

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisiti | <ul style="list-style-type: none"><li>- Solida, asciutta, pulita, portante</li><li>- Privo di strati sinterizzati, efflorescenze e agenti distaccanti</li><li>- Non utilizzare intonaco di fondo alleggerito.</li><li>- Percentuale di incollaggio delle lastre isolanti: almeno 60 % della superficie</li><li>- Tassellatura del sistema di isolamento termico per facciate: attraverso la rete</li></ul> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Lavorazione

|             |                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lavorazione | <p>Indicazioni:<br/>larghezza giunti: 10-12 mm</p> <p>Incollaggio:<br/>- malta di incollaggio: StoColl KM<br/>- malta per giunti: StoColl FM-K, StoColl FM-E<br/>- posare il prodotto con il metodo Floating-Buttering</p> |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Indicazioni, consigli, speciali,** Ridurre al minimo le differenze tra i lotti di produzione:

## Scheda tecnica

### StoBrick 1000

#### altro

- Ordinare sempre in una volta la quantità totale necessaria per lo stesso cantiere.

Ottenere una combinazione di colori differenti:

- Durante la posa dei mattoncini assicurarsi che siano ben mixati tra loro.
- Raccomandazione: mescolare tra loro i mattoncini di ca. 5 scatole prima dell'applicazione. Mescolare tra loro anche i modelli a tinta unita.

Gli elementi di testata devono essere tagliati in cantiere da mattoncini in clinker interi.

Rispettare le Omologazioni:

- Rispettare le Omologazioni nazionali ed internazionali.

Ulteriori informazioni:

- vedi panoramica della gamma
- vedi istruzione di lavorazione

#### Fornire

**Tonalità** monocromatico/policromatico cangiante  
vedere il catalogo

#### Stoccaggio

**Condizioni di stoccaggio** Stoccare all'asciutto.

**Durata di stoccaggio** Se sigillato, può essere conservato per un tempo illimitato.

#### Marcatura

##### Sicurezza

Il prodotto è un manufatto. Non è necessaria la realizzazione di una scheda di sicurezza secondo l'ordinanza REACH n. 1907/2006, appendice II.  
Ulteriori informazioni sono disponibili su [www.sto.de](http://www.sto.de) alla voce Service & Tools / REACH-Verordnung.

#### Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

## Scheda tecnica

---

### **StoBrick 1000**

Sto AG Schweiz  
Südstrasse 14  
CH - 8172 Niederglatt  
Telefono: 044 851 53 53  
Telefax: 044 851 53 00  
[www.stoag.ch](http://www.stoag.ch)