

Technisches Merkblatt

StoBrick 2000

Raue Handform-Klinkerriemchen



Charakteristik

Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> • außen • als Fassadenbekleidung • auf Wärmedämm-Verbundsystemen, vorgehängten hinterlüfteten Fassaden und massiven Untergründen
------------------	--

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • frostbeständig gemäß EN ISO 10545-12 • Herstellung gemäß EN 771-1 • Wasseraufnahme: 6-25 %
----------------------	--

Format	<ul style="list-style-type: none"> • Länge x Höhe x Dicke, Angabe in mm: • Riemchen: <ul style="list-style-type: none"> 210 x 65 x 22, ca. 59 Stück/m² 240 x 71 x 22, ca. 48 Stück/m² 210 x 50 x 22, ca. 73 Stück/m² 215 x 65 x 22, ca. 58 Stück/m² • Länge / Breite x Höhe x Dicke, Angabe in mm: • Winkelriemchen (WR): <ul style="list-style-type: none"> 210 / 100 x 65 x 22 (WR), ca. 13 Stück/m 240 / 115 x 71 x 22 (WR), ca. 12 Stück/m 210 / 100 x 50 x 22 (WR), ca. 16,1 Stück/m 215 / 100 x 65 x 22 (WR), ca. 13 Stück/m • Länge x Breite / Höhe x Dicke, Angabe in mm: • Sturzeckwinkel (SW): <ul style="list-style-type: none"> 210 x 100 / 65 x 22 (SW), ca. 4,5 Stück/m 240 x 115 / 71 x 22 (SW), ca. 4 Stück/m 210 x 100 / 50 x 22 (SW), ca. 4,5 Stück/m 215 x 100 / 65 x 22 (SW), ca. 4,4 Stück/m • weitere Formate auf Anfrage
---------------	---

Optik	<ul style="list-style-type: none"> • Oberfläche: rau, aufgebrochen mit Schmolz, gequetscht, deformiert, vertikal pressstrukturiert • Kante: unregelmäßig, abgerundet, weich • Glanzgrad: matt
--------------	--

Besonderheiten/Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Formate je Farbton: siehe Planungshandbuch
--------------------------------	--

Technisches Merkblatt

StoBrick 2000

Untergrund

- Anforderungen**
- fest, trocken, sauber, tragfähig
 - frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln
 - Keinen Leichtunterputz verwenden.
 - Klebeflächenanteil der Dämmplatten: mindestens 60 %
 - Verdübelung des WDVS: durch das Gewebe

Verarbeitung

Applikation

Hinweise:
Fugenbreite: 10-12 mm

- Verklebung:
- Verlegemörtel: StoColl KM
 - Fugenmörtel: StoColl FM-K, StoColl FM-E
 - das Produkt im Floating-Buttering-Verfahren verlegen

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Abweichungen in der Charge minimieren:
- Die komplette Menge auf einmal bestellen, die für ein Bauvorhaben benötigt wird.

Abwechslung von verschiedenen Farben erreichen:
- Beim Verlegen der Klinker und Ziegel auf eine gute Mischung achten.
- Empfehlung: Die Klinker und Ziegel von 5 Paletten untereinander mischen. Auch einfarbige Sorten sollen gemischt werden.

Kopfsteine sind auf der Baustelle aus ganzen Klinkerriemchen zu schneiden.

Zulassungen beachten:
- Die nationalen und internationalen Zulassungen beachten.

Weitere Informationen beachten:
- siehe Sortimentsübersichten
- siehe Verarbeitungsrichtlinie

Liefern

Farbton polychrom gemischt
siehe Sortiment

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken lagern.

Lagerdauer Verschlussen unbegrenzt lagerfähig.

Technisches Merkblatt

StoBrick 2000

Kennzeichnung

Sicherheit

Beim vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Erzeugnis. Die Erstellung eines Sicherheitsdatenblattes gemäß REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang II, ist nicht erforderlich.

Nähere Informationen finden Sie unter www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-Verordnung.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen.

Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefon: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch