

# Fiche technique

## StoBrick 2000

Plaquettes moulées main rugueuses



### Caractéristique

**Application**

- pour l'extérieur
- comme parement de façade
- sur des systèmes d'isolation thermique, des façades ventilées et des supports massifs

**Propriétés**

- résistant au gel conformément à la norme EN ISO 10545-12
- fabrication conforme à la norme EN 771-1
- absorption d'eau : 6-25 %

**Format**

- Longueur x hauteur x épaisseur, en mm :
- Plaquettes :
  - 210 x 65 x 22, env. 59 pces/m<sup>2</sup>
  - 240 x 71 x 22, env. 48 pces/m<sup>2</sup>
  - 210 x 50 x 22, env. 73 pces/m<sup>2</sup>
  - 215 x 65 x 22, env. 58 pces/m<sup>2</sup>
- Longueur / largeur x hauteur x épaisseur, en mm :
- Plaquettes d'angle (WR) :
  - 210 / 100 x 65 x 22 (WR), env. 13 pces/m
  - 240 / 115 x 71 x 22 (WR), env. 12 pces/m
  - 210 / 100 x 50 x 22 (WR), env. 16,1 pces/m
  - 215 / 100 x 65 x 22 (WR), env. 13 pces/m
- Longueur x largeur / hauteur x épaisseur, en mm :
- Plaquettes d'angle pour linteau (SW) :
  - 210 x 100 / 65 x 22 (SW), env. 4,5 pces/m
  - 240 x 115 / 71 x 22 (SW), env. 4 pces/m
  - 210 x 100 / 50 x 22 (SW), env. 4,5 pces/m
  - 215 x 100 / 65 x 22 (SW), env. 4,4 pces/m
- autres formats sur demande

**Aspect**

- surface: rugueuse, sablé brûlée, écrasé, déformé, à structures verticales compressées
- arête : irrégulière, arrondie, ramollie
- degré de brillance : mat

**Particularités / Indications** • formats pour chaque teinte : voir manuel de planification

# Fiche technique

## StoBrick 2000

### Support

<b>Exigences</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Solide, sec, propre, cohésif</li> <li>- Sans farinage, efflorescences ni agents séparateurs</li> <li>- Ne pas utiliser de sous-enduit léger.</li> <li>- Surface d'encollage des panneaux isolants : au moins 60 %</li> <li>- Chevillage du système d'isolation thermique par l'extérieur : à travers le treillis</li> </ul>
------------------	--

### Mise en œuvre

#### Application

Indications :  
largeur du joint: 10-12 mm

Collage :  

- mortier à lisser : StoColl KM
- mortier de jointoiement : StoColl FM-K, StoColl FM-E
- poser le produit en double-encollage

#### Indications, recommandations, informations spéciales, divers

Limiter les différences au sein d'un lot :  
 - Commander en une fois la totalité du volume nécessaire à un projet.

Pour obtenir une alternance de différentes couleurs :  
 - Lors de la pose des briquettes de parement et tuiles, veiller à bien les mélanger.  
 - Conseil : mélanger ensemble les briquettes de parement et les tuiles de 5 palettes. Les modèles monochromes doivent eux aussi être mélangés.

Les clés de voûte doivent être découpées à partir de plaquettes de parement entières sur le chantier.

Respecter l'avis technique :  
 - Respecter les avis techniques nationaux et internationaux.

Respecter les informations complémentaires :  
 - voir les aperçus de gamme  
 - voir la directive de mise en œuvre

### Livrer

<b>Teinte</b>	polychrome mélangé voir la gamme
---------------	-------------------------------------

### Stockage

<b>Conditions de stockage</b>	Stocker dans un endroit sec.
<b>Durée de stockage</b>	Produit fermé : stockage illimité

# Fiche technique

---

## StoBrick 2000

### Marquage

#### Sécurité

Le présent produit est un produit fabriqué. L'établissement d'une fiche de données de sécurité suivant la directive REACH (CE) N° 1907/2006, Annexe II n'est pas nécessaire.

Des informations plus détaillées sont fournies sur [www.sto.de](http://www.sto.de), rubrique Service & outils / Règlement REACH.

### Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'utilisateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz  
Südstrasse 14  
CH - 8172 Niederglatt  
Téléphone: 044 851 53 53  
Télécopie: 044 851 53 00  
[www.stoag.ch](http://www.stoag.ch)