

Scheda tecnica

StoCryl BF 200

Pittura per pavimentazioni, antiscivolo



Caratteristica

Applicazione	- interni ed esterni - come rivestimento colorato per sottofondi in calcestruzzo, in cemento e asfalto colato - per la realizzazione di superfici calpestabili colorate ad es. pavimenti per cantine, stanze per hobbistica, pavimentazioni di balconi e superfici carrabili con sollecitazioni meccaniche ridotte, ad es. pavimenti per garage e parcheggi
Proprietà	- antiscivolo - rivestimento pronto all'uso - resistente all'olio e all'abrasione - resistente alle intemperie
Aspetto	superficie a grana fine + opaca
Particolarità/indicazioni	tempi di consegna: ca. 5 - 6 giorni lavorativi

Dati tecnici

Criterio	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Densità	EN ISO 2811	1,7 - 1,9 g/cm ³	
Brillanza	EN 1062-1	G3 - opaco	
Spessore	EN 1062-1	< 300 µm	S2 medio
Volume del solido		67 %(V)	

I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.

Supporto

Requisiti	Requisiti del supporto: Il supporto deve essere asciutto, portante e privo di sostanze che hanno azione di separazione o sostanze estranee. Occorre rimuovere gli strati con resistenza minore e gli accumuli di efflorescenze. Asciugatura secondo la definizione della direttiva sul risanamento 2001-10, tuttavia dipendente dalla qualità del calcestruzzo. Il contenuto di umidità può essere al max. 4% CM con qualità del calcestruzzo fino a C30/37 e max. 3 % CM
------------------	---

Scheda tecnica

StoCryl BF 200

con un calcestruzzo C35/45, misurato con l' apparecchio CM.

Con l'asfalto colato deve essere rilasciato il 75 % dell'additivo.

Temperatura del supporto superiore a +8 °C e 3 K sopra il punto di rugiada.

Resistenza all'incollaggio media 1,5 N/mm²

Resistenza all'incollaggio, singolo valore più piccolo 1,0 N/mm²

Preparazioni

Il supporto deve essere preparato mediante procedure a macchina adatte ad esempio pallinatura, fresatura e successiva pallinatura o sabbiatura mediante abrasivi solidi.

Lavorazione

Temperatura di lavorazione

Temperatura di lavorazione minima: +8 °C
Temperatura di lavorazione massima: +30°C

Preparazione del materiale

Pronto all'uso, prima della lavorazione mescolare a fondo.

Consumo

Tipo di applicazione

Consumo ca.

come rivestimento per strato

0,45 - 0,50 kg/m²

Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.

Struttura del rivestimento

1. Pretrattamento del supporto
2. primerizzazione con StoCryl BF 200.
3. Rasatura StoCryl BF 200 e sabbia al quarzo
4. Vernice di copertura con StoCryl BF 200

Scheda tecnica

StoCryl BF 200

Lavorazione

Pronto all'uso

StoCryl BF 200 può essere lavorato a rullo o a pennello.

Pretrattamento del supporto

2. Mano d'ancoraggio

Applicare StoCryl BF 200, diluito con un max. di 5 % di acqua.

Consumo StoCryl BF 100: circa 0,2 kg/m².

3. Stuccatura a graffio come compensazione delle rugosità di profondità
Miscelare StoCryl BF 200 con 0,3 parti in peso di StoQuarz 0,1 - 0,5 mm. Per la compensazione di rugosità di profondità stendere il materiale con spatola o talocchia sul supporto ruvido (non utilizzare come rivestimento ad alto spessore: pericolo di formazione di fessurazioni)

4. Vernice di copertura: applicare con StoCryl BF 200, non diluito.

Consumo: StoCryl BF 200: circa 0,45 - 0,50 kg/m².

Note:

Lavorazione di StoCryl BF 200 solo con tempo asciutto e temperature comprese tra +8 °C e +30 °C. Non lavorare con forte irraggiamento del sole.

Raccomandazione:

All'esterno: sigillatura con StoPur DL 520 All'interno: sigillatura con StoPur WV trasparente

StoPur WV trasparente non deve essere utilizzato per sigillare all'esterno o su superfici transitabili.

L'applicazione del materiale miscelato avviene tramite un rullo a pelo corto, a passate incrociate.

Consumo: StoPur DL 520: circa 0,1 - 0,2 kg/m².

Consumo: StoPur WV trasparente: circa 0,10 - 0,15 kg/m².

Rispettare le ulteriori indicazioni riportate nella relativa scheda tecnica.

Tempi di attesa per gli strati intermedi:

StoCryl BF 200 con StoCryl BF 200 dopo 12 ore.

StoCryl BF 200 con StoPur WV trasparente dopo 24 ore.

StoCryl BF 200 con StoPur DL 520 dopo 36 ore.

Scheda tecnica

StoCryl BF 200

Pulizia delle attrezzature Tutti gli attrezzi devono essere puliti con acqua subito dopo l'uso.
L'uso di un detergente per la casa facilita la pulizia.
Durante le pause, immergere il pennello o il rullo nella vernice.

Indicazioni, consigli, speciali, altro Manuali di applicazione generali sono disponibili su www.stocretec.de e nelle note dell'ultimo Manuale Tecnico.

Fornire

Tonalità Colorabile secondo lo StoColor System, RAL - ventaglio tonalità

Imballaggio Secchi

	Numero articolo	Descrizione	Contenitore
	03677-002	StoCryl BF 200 getönt	16 kg Secchio

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto e al riparo dal gelo; evitare l'irraggiamento solare diretto.

Durata di stoccaggio Nel contenitore originale fino a ... (vedere imballaggio).

Perizia / omologazione

Konformitätserklärung Nr. StoCryl BF 200 - classificazione: B
ECO-CH-102

Marcatura

Gruppo di prodotti Pittura per pavimentazioni

Sicurezza Questo prodotto deve essere contrassegnato secondo le direttive UE vigenti.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Scheda tecnica

StoCryl BF 200

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch