

Technisches Merkblatt

StoCryl BF 700

Bodenfarbe, anwenderfreundlich und innenraumoptimiert



Charakteristik

Anwendung

- innen und freibewittert
- als farbige Beschichtung auf mineralischen Untergründen z.B. Beton- oder Zementestrich
- zur optischen Gestaltung von begehbaren Flächen mit geringer mechanischer Belastung
- für Aufenthaltsräume, Keller, Hobbyräume, Treppen, Verkaufs- und Ausstellungsräume und Balkone
- als Beschichtung für Auffangwannen und Auffangräume für Heizöl, Dieselmotorenöl und ungebrauchte Motorenöle und Getriebeöle innerhalb von Gebäuden
- als Beschichtung für Auffangwannen und Auffangräume für Heizöl und ungebrauchte Motorenöle und Getriebeöle im überdachten Aussenbereich

Eigenschaften

- emissionsarm gemäß den Kriterien des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB)
- einkomponentig
- verarbeitungsfertige Beschichtung
- abriebfest
- witterungsbeständig
- wasserverdünnbar

Optik

- mittlerer Glanz (G2) nach EN 1062-1

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Dichte	EN ISO 2811	1,27 g/cm ³	
Festkörpervolumen		49 %(V)	
Festkörpergehalt	DIN 53217	60,2 %	

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Technisches Merkblatt

StoCryl BF 700

Untergrund

Anforderungen

Generell:

- trocken, tragfähig
- frei von trennend wirkenden, arteigenen oder artfremden Substanzen
- Minderfeste Schichten entfernen.
- Die Anreicherungen von feinen Bestandteilen des Betons an der Oberfläche entfernen.

Trockener Untergrund:

- abhängig von der Druckfestigkeitsklasse

Feuchtegehalt:

- Feuchtegehalt des Betonuntergrundes mit dem CM-Gerät messen.
 - Feuchtegehalt bei Betonqualitäten bis C30/37: max. 4 Gewichtsprozent
 - Feuchtegehalt bei Betonqualitäten bis C35/45: max. 3 Gewichtsprozent
- Untergrundtemperatur: mindestens +8 °C, 3 K über dem Taupunkt

Haftzugfestigkeit, Mittelwert: 1,5 N/mm²

Haftzugfestigkeit, kleinster Einzelwert: 1,0 N/mm²

Bestehende Beschichtungen und andere Untergründe:

- Verträglichkeit: Gitterschnitt-Kennwert ≤ 1 gemäß ISO 2409

Vorbereitungen

Alle genannten Untergründe durch mechanische Verfahren vorbereiten, siehe "Untergrund, Anforderungen".

Beispiel:

- Kugelstrahlen
- Strahlen mit festen Strahlmitteln
- Diamantschleifen

Rautiefen:

- bei Rautiefen ≥ 0,2 mm und hohen optischen Anforderungen, einen Fließestrich auftragen, z. B. StoCrete EH 200

Bestehende Beschichtungen:

1. Beschichtung anschleifen.
2. Untergrund reinigen.

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur

Untergrund- und Lufttemperatur:

Mindesttemperatur: +8 °C

Maximaltemperatur: +30 °C

Verarbeitungstemperatur:

Mindesttemperatur: +8 °C

Maximaltemperatur: +30 °C

Materialzubereitung

Das Material aufrühren, bis es homogen ist.

Technisches Merkblatt

StoCryl BF 700

Verbrauch	Anwendungsart	ca. Verbrauch	
	als Bodenbeschichtung (2 Lagen)	0,3	l/m ²
Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.			
Beschichtungsaufbau	1. Untergrund vorbereiten. 2. Grundieren: 2a. Im Innenbereich grundieren: StoCryl BF 700 2b. Im Aussenbereich grundieren: StoPrim Grundex mit StoFluid Sangajol 3. Beschichten: StoCryl BF 700 4. Versiegeln 4a. Im Innenbereich und Außenbereich versiegeln: StoCryl BF 750 4b. Im Innenbereich versiegeln: StoCryl BF 755		
Applikation	Das Material kann durch Rollen oder Streichen verarbeitet werden.		
	1. Den Untergrund vorbereiten. 2. Grundierung: 2a. Im Innenbereich grundieren: - StoCryl BF 700 - Das Produkt mit ca. 5-10 % Wasser verdünnen. - Verbrauch: ca. 150-160 ml/m ² 2b. Im Aussenbereich grundieren: - StoPrim Grundex mit StoFluid Sangajol - Das Produkt mit bis zu einem Volumenanteil mit StoFluid Sangajol verdünnen. - Verdünnung und Verbrauch sind abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds. - Hinweis: Die Grundierung darf nicht glänzend stehen bleiben. 3. Beschichtung: - StoCryl BF 700 Im Innenbereich: - Das Produkt unverdünnt verarbeiten. - Optional einrühren: 10% Sto Ballotini Ø 180-300 µm - Optional einstreuen: StoChips 1 mm ca. 30 g/m ² - Verbrauch: ca. 150-160 ml/m ² Im Aussenbereich: - Das Produkt in zwei Lagen unverdünnt verarbeiten. - Optional einrühren: 10% Sto Ballotini Ø 180-300 µm - Verbrauch pro Lage: ca. 150-160 ml/m ²		

Technisches Merkblatt

StoCryl BF 700

4. Versiegelung:

4a. Im Innenbereich und Aussenbereich versiegeln:

- StoCryl BF 750

Im Innenbereich:

- Optional

- Wenn Sto Ballotini und StoChips verwendet werden, die Oberfläche obligatorisch versiegeln.

- Verbrauch: ca. 100 ml/m²

Im Aussenbereich:

- Die Oberfläche bei der Verwendung von Sto Ballotini versiegeln.

- Verbrauch: ca. 100 ml/m²

4b. Im Innenbereich versiegeln:

- StoCryl BF 755

- Optional

- Wenn Sto Ballotini und StoChips verwendet werden, die Oberfläche obligatorisch versiegeln.

- Verbrauch: ca. 100-120 ml/m²

Hinweise:

- Bei Anforderungen an die Rutschhemmung im Aussenbereich, den Aufbau StoCryl BF 700 mit Ballotini und StoCryl BF 750 verwenden.

- Auf frei bewitterten Flächen auf ausreichendes Gefälle achten, damit das Wasser kontrolliert abfließen kann. Gefälle: mindestens 1,5 %

Beschichtung von Auffangwannen:

- Im Innenbereich und im überdachten Außenbereich die Vorgaben der Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-59.11-471 beachten.

Deckvermögen:

- abhängig vom gewählten Farbton können Unterschiede im Deckvermögen auftreten, z. B. intensivgelb, intensivrot

Hinweis:

Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit

Bis zum Aufbringen der nachfolgenden Schicht auf StoPrim Grundex:

Bei +20 °C: nach 48 h

Bis zum Aufbringen der nachfolgenden Schicht auf StoCryl BF 700:

Bei +20 °C: nach 4 - 5 h

Begehbar:

Bei +20 °C: nach 24 h

Bis zur Regen- und Nässeunempfindlichkeit:

Technisches Merkblatt

StoCryl BF 700

Bei +20 °C: nach 48 h

Durchgehärtet:
Bei +20°C: nach 7 Tagen

Reinigung der Werkzeuge Nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Reinigungswasser/Spülwasser auffangen und fachgerecht entsorgen.
Abgebundenes Material mechanisch entfernen.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges Die Leistungserklärung finden Sie unter www.stoag.ch.
Die allgemeinen Verarbeitungshinweise finden Sie unter www.stoag.ch.

Liefern

Farbton Weiß, tönbar nach StoColor System, RAL - Farbtonfächer

Verpackung Eimer

Artikelnummer	Bezeichnung	Gebinde
00044-002	StoCryl BF 700 getönt	5 l Eimer
00044-001	StoCryl BF 700 getönt	10 l Eimer
00044-003	StoCryl BF 700 weiss	10 l Eimer
00044-004	StoCryl BF 700 weiss	5 l Eimer

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken und frostfrei lagern; direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Lagerdauer Im Originalgebinde bis ... (siehe Verpackung).

Gutachten / Zulassungen

Z-11656-1805-1001	StoCryl BF 700
Z-59.11-471	StoCryl BF 700 - für Auffangwanne, Auffangräume, Flächen aus Beton, Putz u. Estrich in LAU-Anlagen Technische Dokumentation

Kennzeichnung

Produktgruppe Bodenfarbe

Sicherheit Dieses Produkt ist nach der geltenden EG-Verordnung kennzeichnungspflichtig.
Sie erhalten bei Erstbezug ein EG-Sicherheitsdatenblatt.
Bitte beachten Sie die Informationen zum Umgang mit dem Produkt, der Lagerung und Entsorgung.

Technisches Merkblatt

StoCryl BF 700

Warnung auf den Gebinde-Etiketten und Sicherheitsdatenblatt beachten. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter www.stoag.ch

Unterlagen Suva:
Chemikalien im Baugewerbe, Bestellnummer 44013.d
Hautschutz bei der Arbeit, Bestellnummer 44074.d

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefon: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch