

Fiche technique

StoCryl GW 200

Couche d'impression, solidifiante



Caractéristiques

Application	• couche d'impression sur les revêtements anciens, en particulier les supports pulvérulents • en cas de recouvrement ultérieur avec un système de protection de surface de structures porteuses en béton (béton et béton armé)
Propriétés	• excellent collage sur le support et les revêtements suivants (couche intermédiaire ou couche de finition) • excellente adhérence sur revêtements anciens cohésifs • très bonnes propriétés de mise en œuvre • en phase aqueuse
Aspect	• transparent
Particularités / Indications	• ne convient pas aux zones de circulation automobile et piétonne

Données techniques

Critère	Norme / Directive	Valeur/ Unité	Indications
Densité	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	

Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.

Support

Exigences	Exigences applicables au support : Béton : Le support doit être sec, cohésif et exempt de substances séparatrices de même nature ou de nature différente. Éliminer les couches moins solides et les surplus de barbotine. Sec conformément à la définition de la directive de réfection 2001-10, en fonction toutefois de la qualité du béton. La teneur en humidité mesurée avec l'appareil CM ne doit pas dépasser 4 % CM pour des qualités de béton jusqu'à C30/37, et 3 % CM pour un béton C35/45. Anciennes couches de peinture : Adhérent et cohésif
------------------	--

Fiche technique

StoCryl GW 200

Le support doit être sec, cohésif et exempt de substances séparatrices de même nature ou de nature différente. Éliminer les couches moins solides et les surplus de barbotine.

Préparations	Préparer le support à l'aide de procédés mécaniques adaptés tels que le grenailage ou le nettoyage au jet d'eau à haute pression (> 800 bars). Ouvrir suffisamment les pores et les cavités de retrait.
---------------------	---

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre	Température minimale de mise en œuvre : +8 °C Température maximale de mise en œuvre : +30 °C
-------------------------------------	---

Préparation du matériau	Prêt à l'emploi
--------------------------------	-----------------

Consommation	Type d'application	Consommation appr.	
	comme couche d'impression	0,2	l/m ²
La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées directement sur le site de construction.			

Constitution des couches	1. Préparation du support 2. Couche d'impression avec StoCryl GW 200 3. Revêtement avec par ex. StoCryl V 100/StoCryl V 200
---------------------------------	---

Application	1. Préparation du support 2. Couche d'impression Appliquer StoCryl GW 200 au rouleau, au pinceau ou par projection sur le support prétraité. Consommation env. 0,18 à 0,2 l/m² 3. Revêtement Pour le revêtement avec par ex. StoCryl V 100/StoCryl V 200, se conformer aux fiches techniques. Recouvrement : à +20 °C et 65 % après 12 heures
--------------------	---

Nettoyage des outils	Laver à l'eau immédiatement après l'utilisation. Le matériau qui a pris ne peut être éliminé que par des moyens mécaniques.
-----------------------------	---

Fiche technique

StoCryl GW 200

Indications, recommandations, informations spéciales, divers Les instructions de mises en œuvre générales se trouvent sur le site www.stoag.ch.
Les déclarations de performance sont disponibles sur le site www.stoag.ch.

Livrer

Emballage Bidons

Numéro d'article	Désignation	Conditionnement
00879-002	StoCryl GW 200	20 l Bidon

Stockage

Conditions de stockage Stocker à l'abri du gel, de l'humidité et des rayons du soleil.

Durée de stockage Dans le contenant d'origine jusqu'à ... (voir emballage).

Marquage

Groupe de produits Couche d'impression

Sécurité Respecter la fiche de données de sécurité !

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.
Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch