


Fiche technique

StoCryl SP

Enduit de ragréage à base de résine acrylique



Caractéristiques

Application	• en enduit de ragréage sur ouvrages en béton (béton et béton armé) pour égaliser les irrégularités et remplir les cavités de retrait • en couche intermédiaire sur d'anciens revêtements cohésifs non pulvérulents
Propriétés	• très forte adhérence sur le support • très bonne stabilité • mise en œuvre très facile • vite recouvrable • en phase aqueuse
Particularités / Indications	• ne convient pas aux surfaces horizontales • ne convient pas aux zones de circulation automobile et piétonne

Données techniques

Critère	Norme / Directive	Valeur/ Unité	Indications
Densité	EN ISO 2811	1,7 - 1,9 g/cm ³	
Résistance à la traction sur béton	EN 1542	≥ 0,3 N/mm ²	

Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.

Support

Exigences	Exigences applicables au support : Le support doit être sec, cohésif et exempt de substances séparatrices de même nature ou de nature différente. Éliminer les couches moins solides et les surplus de barbotine. Sec conformément à la définition de la directive de réfection 2001-10, en fonction toutefois de la qualité du béton. La teneur en humidité mesurée avec l'appareil CM ne doit pas dépasser 4 % CM pour des qualités de béton jusqu'à C30/37, et 3 % CM pour un béton C35/45.
Préparations	Préparer le support à l'aide de procédés mécaniques adaptés tels que le grenailage ou le nettoyage au jet d'eau à haute pression (> 800 bars). Ouvrir suffisamment les pores et les cavités de retrait.

Fiche technique

StoCryl SP

Mise en œuvre			
Température de mise en œuvre	Température minimale de mise en œuvre : +8 °C		
	Température maximale de mise en œuvre : +30 °C		
Préparation du matériau	Prêt à l'emploi, remuer soigneusement avant l'application.		
Consommation	Type d'application	Consommation appr.	
	par mm d'épaisseur	2,0	kg/m ²
La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées directement sur le site de construction.			
Constitution des couches	1. Préparation du support 2. couche d'impression avec StoCryl GW 200 ou StoCryl GQ 3. Enduit de ragréage avec StoCryl SP 4. Vitrification/revêtement avec StoCryl V 100, StoCryl V 200 ou StoCryl RB		

Fiche technique

StoCryl SP

Application

Appliquer à la main au moyen de truelle, spatule ou taloche.

1. Préparation du support

2. Couche d'impression

Réaliser la couche d'impression avec StoCryl GW 200 ou StoCryl GQ.

Pour obtenir des informations détaillées sur les couches d'impression, consulter l'aperçu Couches d'impression / enduits et la fiche technique correspondante.

3. Enduit de ragréage :

Appliquer StoCryl SP sur le support préparé et imprimé.

Épaisseur de couche sur toute la surface : max. 1 mm

Consommation de StoCryl SP : env. 2,0 kg/m² pour une épaisseur de couche maximale de 1 mm

Recouvrement :

à +8 °C après env. 24 heures

à +20 °C après env. 12 heures

à +30 °C après env. 8 heures

4. Vitrification/revêtement

Appliquer la vitrification/le revêtement avec StoCryl V 100, StoCryl 200 ou StoCryl RB.

Se reporter à la fiche technique correspondante pour obtenir des informations plus détaillées sur la vitrification/le revêtement.

Nettoyage des outils

Laver à l'eau immédiatement après l'utilisation. Le matériau qui a pris ne peut être éliminé que par des moyens mécaniques.

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

Les instructions de mise en œuvre générales sont disponibles sur notre site www.stoag.ch.

Livraison

Teinte

blanc

Emballage

Seaux

	Numéro d'article	Désignation	Conditionnement
	00898-006	StoCryl SP	25 kg Seau

Fiche technique

StoCryl SP

Stockage

Conditions de stockage	Stocker à l'abri du gel, de l'humidité et des rayons du soleil.
Durée de stockage	Dans le contenant d'origine jusqu'à ... (voir emballage).

Marquage

Groupe de produits	Spatules
--------------------	----------

Sécurité	Respecter la fiche de données de sécurité !
----------	---

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch