

Scheda tecnica

StoCryl SP

Stucco a base di acrilati



Caratteristica

Applicazione	• come stucco su strutture portanti in calcestruzzo (calcestruzzo e cemento armato) per il livellamento di asperità e per coprire cavità da ritiro • come rivestimento intermedio su vecchi rivestimenti portanti che non sfarinano
Proprietà	• ottima aderenza al supporto • ottima stabilità • ottima lavorazione • può essere rapidamente rivestito • a base di acqua
Particolarità/indicazioni	• non adatto a superfici orizzontali • non adatto a superfici calpestabili o carrabili

Dati tecnici

Criterio	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Densità	EN ISO 2811	1,7 - 1,9 g/cm ³	
Resistenza dell'incollaggio sul calcestruzzo	EN 1542	≥ 0,3 N/mm ²	

I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.

Supporto

Requisiti	Requisiti del supporto: Il supporto deve essere asciutto, portante e privo di sostanze che hanno azione di separazione o sostanze estranee. Occorre rimuovere gli strati con resistenza minore e gli accumuli di efflorescenze. Asciugatura secondo la definizione della direttiva sul risanamento 2001-10, tuttavia dipendente dalla qualità del calcestruzzo. Il contenuto di umidità può essere al max. 4% CM con qualità del calcestruzzo fino a C30/37 e max. 3 % CM con un calcestruzzo C35/45, misurato con l' apparecchio CM.
Preparazioni	Il supporto deve essere preparato mediante procedure a macchina adatte ad esempio sabbiatrice o getti di acqua a pressione elevata (> 800 bar). I pori e le cavità devono essere aperti sufficientemente.

Scheda tecnica

StoCryl SP

Lavorazione		
Temperatura di lavorazione	Temperatura di lavorazione minima: +8 °C Temperatura di lavorazione massima: +30°C	
Preparazione del materiale	Pronto all'uso, prima della lavorazione mescolare a fondo.	
Consumo	Tipo di applicazione	Consumo ca.
	per mm di spessore dello strato	2,0 kg/m ²
	Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.	
Struttura del rivestimento	1. Preparazione del supporto 2. Mano di ancoraggio con StoCryl GW 200 o StoCryl GQ 3. Stuccatura con StoCryl SP 4. Sigillatura/rivestimento con StoCryl V 100, StoCryl V 200 o StoCryl RB	
Lavorazione	La lavorazione manuale avviene tramite spatola o talocchia. Pretrattamento del supporto 2. Mano d'ancoraggio La mano d'ancoraggio avviene con StoCryl GW 200 o StoCryl GQ. Informazioni dettagliate sulle mani d' ancoraggio possono essere desunte dalla panoramica mani d' ancoraggio/stuccature e dalla rispettiva scheda tecnica. 3. Stuccatura: StoCryl SP viene applicato su supporto preparato e pretrattato con mano d'ancoraggio. Spessore dello strato superficiale: max. 1 mm Consumo di StoCryl SP: ca. 2,0 kg/m² con 1 mm max. di spessore dello strato Lavorabilità: a +8 °C dopo ca. 24 ore a +20 °C dopo ca. 12 ore a +30 °C dopo ca. 8 ore 4. Sigillatura/rivestimento La sigillatura/il rivestimento avviene con StoCryl V 100, StoCryl 200 o StoCryl RB. Informazioni dettagliate sulla sigillatura/il rivestimento sono riportate nelle rispettive schede tecniche.	

Scheda tecnica

StoCryl SP

Pulizia delle attrezzature Immediatamente dopo l'uso pulire con acqua, il materiale che fa presa può essere rimosso solo meccanicamente.

Indicazioni, consigli, speciali, altro Istruzioni generali di lavorazione all'indirizzo www.stoag.ch.

Fornire

Tonalità bianco

Imballaggio Secchi

	Numero articolo	Descrizione	Contenitore
	00898-006	StoCryl SP	25 kg Secchio

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto e al riparo dal gelo; evitare l'irraggiamento solare diretto.

Durata di stoccaggio Nel contenitore originale fino a ... (vedere imballaggio).

Marcatura

Gruppo di prodotti Spatola

Sicurezza Rispettare la scheda di sicurezza!

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch