

Scheda tecnica

StoCryl ZB

Rivestimento intermedio



Caratteristica

Applicazione	• come rivestimento intermedio su calcestruzzo • per la compensazione di lievi irregolarità ed il riempimento delle cavità • come rivestimento intermedio su vecchi rivestimenti portanti che non sfarinano
Proprietà	• ottimo legante con il supporto e per i successivi rivestimenti di finitura • ottima chiusura dei pori • aperto alla diffusione di vapore acqueo • ottime caratteristiche di lavorazione
Particolarità/indicazioni	• non adatto a superfici calpestabili o carrabili

Dati tecnici

Criterio	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Densità	EN ISO 2811	1,3 - 1,5 g/cm ³	
Tasso di permeabilità w	EN 1062-1	< 0,05 kg/(m ² h ^{0,5})	
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	EN ISO 7783	1.700	valore medio
Brillanza	EN 1062-1	G3 - opaco	

I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.

Supporto

Requisiti	Requisiti del supporto: Il supporto deve essere asciutto, portante e privo di sostanze che hanno azione di separazione o sostanze estranee. Occorre rimuovere gli strati con resistenza minore e gli accumuli di efflorescenze. Asciugatura secondo la definizione della direttiva sul risanamento 2001-10, tuttavia dipendente dalla qualità del calcestruzzo. Il contenuto di umidità può essere al max. 4% CM con qualità del calcestruzzo fino a C30/37 e max. 3 % CM con un calcestruzzo C35/45, misurato con l'apparecchio CM. Vecchi rivestimenti: Aderente e portante
------------------	--

Preparazioni	Il supporto deve essere preparato mediante procedure a macchina adatte ad esempio sabbiatrice o getti di acqua a pressione elevata (> 800 bar).
---------------------	---

Scheda tecnica

StoCryl ZB

I pori e le cavità devono essere aperti sufficientemente.

Lavorazione			
Temperatura di lavorazione	Temperatura di lavorazione minima: +8 °C Temperatura di lavorazione massima: +30°C		
Preparazione del materiale	Pronto all'uso, prima della lavorazione mescolare a fondo.		
Consumo	Tipo di applicazione	Consumo ca.	
	come rivestimento intermedio	0,9 - 1,1	kg/m ²
Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.			
Struttura del rivestimento	1. Pretrattamento del supporto 2. Mano di ancoraggio StoCryl GW 100 o StoCryl GW 200. 3. Rivestimento intermedio StoCryl ZB 4. Rivestimento con StoCryl V 100, StoCryl V 200 o StoCryl RB.		
Lavorazione	a mano: con pennello e rullo a macchina: inoBEAM M8 o inoBEAM Mini Plus applicazione a spruzzo in modalità airless: inoSPRAY M5 1. Pretrattamento del supporto 2. Mano d'ancoraggio La mano di ancoraggio avviene con, ad es., StoCryl GW 100 o StoCryl GW 200. 3. Rivestimento intermedio StoCryl ZB viene applicato sul supporto preparato e pertrattato con mano d'ancoraggio. Spessore dello strato: max. 0,5 mm Tempi di attesa fino allo strato successivo: con +8 °C dopo ca. 24 ore con +20 °C dopo ca. 12 ore con +30 °C dopo ca. 8 ore 4. Rivestimento Il rivestimento avviene con StoCryl V 100, StoCryl V 200 o StoCryl RB.		
Pulizia delle attrezzature	Immediatamente dopo l'uso pulire con acqua, il materiale che fa presa può essere rimosso solo meccanicamente.		

Scheda tecnica

StoCryl ZB

Indicazioni, consigli, speciali, altro

Manuali di applicazione generali sono disponibili su www.stocretec.de e nelle note dell'ultimo Manuale Tecnico.

Fornire

Tonalità colore grigio

Imballaggio Secchi

	Numero articolo	Descrizione	Contenitore
	01656-001	StoCryl ZB - stucco per rivestimento	20 kg Secchio

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all' asciutto e al riparo dal gelo. Proteggere dall' irraggiamento solare diretto.

Durata di stoccaggio Nel contenitore originale fino a ... (vedere imballaggio).

Marcatura

Gruppo di prodotti Rivestimento intermedio

Sicurezza Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del prodotto, sullo stoccaggio e lo smaltimento vedere il foglio dei dati di sicurezza CE.
Il foglio dei dati di sicurezza CE è disponibile per l'utente professionale.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch