

Fiche technique

StoDivers EBQ

Accélérateur pour StoPur EB 200 et StoPur EB 400



Caractéristiques

Application • pour accélérer le durcissement des revêtements de balcon StoPur EB 200 et StoPur EB 400

Propriétés • accélère le durcissement par ex. par basses températures $\geq +10\text{ }^{\circ}\text{C}$

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre Température minimale de mise en œuvre : $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$
Température maximale de mise en œuvre : $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$

Temps ouvert pour la mise en œuvre Pour l'ajout de 1 x 100 ml StoDivers EBQ à 15 kg de StoPur EB 200:
à $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$: env. 30 minutes
à $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$: env. 15 minutes
à $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$: env. 10 minutes

Pour l'ajout de 2 x 100 ml StoDivers EBQ à 15 kg de StoPur EB 200:
à $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$: env. 20 minutes
à $+23\text{ }^{\circ}\text{C}$: env. 10 minutes
à $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$: env. 5 minutes

Préparation du matériau Remuer le composant A du StoPur EB 200 , puis ajouter l'intégralité du composant B. Bien malaxer avec le malaxeur à vitesse lente (au maximum 300 tr/min) jusqu'à l'obtention d'une masse homogène sans grumeaux. Ne pas oublier de mélanger également le produit sur les parois et dans le fond afin de répartir uniformément le durcisseur.

Ajouter StoDivers EBQ. Mélanger de nouveau pendant env. 3 minutes.

Après le mélange, transvaser dans un récipient propre et remélanger à nouveau.

Ne pas appliquer le produit directement depuis son contenant de livraison !

Consommation	Type d'application	Consommation appr.	
	conditionnement par 15 kg	0,1 - 0,2	l
	conditionnement par 7 kg	0,05 - 0,1	l

La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées directement sur le site de construction.

Fiche technique

StoDivers EBQ

Constitution des couches Voir StoPur EB 200.

Application

Voir StoPur EB 200.

Respecter un temps de mise en œuvre court.
Appliquer immédiatement après avoir mélangé avec un racloir dentelé et débuller immédiatement au rouleau débulleur.

Si un saupoudrage de chips doit être effectué, cela doit être fait peu de temps après le débullage.

À +20 °C et avec l'utilisation de 1 x 100 ml de StoDivers EBQ :
sec à cœur : env. 2,5 heures, résistant à la pluie : env. 6 heures, accessible aux piétons : env. 10 heures, durci à cœur : env. 6 jours

À +20 °C et avec l'utilisation de 2 x 100 ml de StoDivers EBQ :
sec à cœur : env. 2 heures, résistant à la pluie : env. 4 heures, accessible aux piétons : env. 6 heures, durci à cœur : env. 3 jours

Nettoyage des outils Nettoyer avec StoDivers EV 100 immédiatement après utilisation.

Livraison

Emballage Sachet

	Numéro d'article	Désignation	Conditionnement
	00502-003	StoDivers EBQ (2x50 ml)	1 Pièce(s) Carton

Marquage

Sécurité Ce produit doit être étiqueté conformément à la directive CE applicable.
Respecter la fiche de données de sécurité !
Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre.
Respecter les informations sur la manipulation du produit, le stockage et l'élimination.

Fiche technique

StoDivers EBQ

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Fiche technique

StoDivers EBQ

Zusätzliche Angaben zum Technischen Merkblatt StoPur EB 200

System StoPur EB 200 Quick

StoPur EB 200 kann durch Zugabe von StoDivers EBQ beschleunigt werden.

Die nachfolgenden Angaben gelten für StoPur EB 200 im 15 kg Gebinde

Temperatur	mit/ohne StoDivers EBQ	Topfzeit in Minuten	Regenfest nach	Begehrbar nach
10 °C	ohne	50	24 h	48 h
10 °C	mit 100 ml	35	12 h	24 h
10 °C	mit 2 x 100 ml	20	5 h	24 h
20 °C	ohne	35	12 h	12 h
20 °C	mit 100 ml	20	5 h	12 h
20 °C	mit 2 x 100 ml	10	5 h	5 h

Zunächst StoPur EB 200 Komponente A und B mischen (siehe Mischvorgang).
Erst unmittelbar vor dem Verarbeiten StoDivers EBQ zugeben, nochmals
gründlich mischen und sofort verarbeiten.

Rev.03/gültig ab 13.09.2012

Tableau StoPur EB 200

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch