

Scheda tecnica

StoDivers EBQ

Accelerante per StoPur EB 200 e StoPur EB 400



Caratteristica

Applicazione • per l'indurimento rapido dei rivestimenti per balconi StoPur EB 200 e StoPur EB 400

Proprietà • accelera l'indurimento ad esempio con temperatura basse $\geq +10\text{ }^{\circ}\text{C}$

Lavorazione

Temperatura di lavorazione Temperatura di lavorazione minima: $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$
Temperatura di lavorazione massima: $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$

Tempo di lavorazione Con aggiunta di 1 x 100 ml StoDivers EBQ / 15 kg StoPur EB 200:
Ad una temperatura di $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$: ca. 30 minuti
Ad una temperatura di $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$: ca. 15 minuti
Ad una temperatura di $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$: ca. 10 minuti

Con aggiunta di 2 x 100 ml StoDivers EBQ / 15 kg StoPur EB 200:
Con $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$: ca. 20 minuti
Con $+23\text{ }^{\circ}\text{C}$: ca. 10 minuti
Con $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$: ca. 5 minuti

Preparazione del materiale StoPur EB 200 Mescolare il componente A e poi aggiungere interamente il componente B. Mescolare bene con il miscelatore a bassa velocità (massimo 300 giri/min) fino ad ottenere una massa omogenea e senza striature. Mescolare bene anche dal lato e dal basso in modo che l'indurente si distribuisca uniformemente.

Aggiungere StoDivers EBQ Mescolare nuovamente, durata di mescolamento ca. 3 minuti

Dopo la miscelazione, trasferire il materiale in un contenitore pulito e miscelare a fondo ancora una volta.

Non lavorare dal contenitore in cui viene fornito!

Consumo	Tipo di applicazione	Consumo ca.	
	un contenitore da 15 kg ciascuno	0,1 - 0,2	l
	un contenitore da 7 kg ciascuno	0,05 - 0,1	l

Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.

Scheda tecnica

StoDivers EBQ

Struttura del rivestimento	Si veda StoPur EB 200.
-----------------------------------	------------------------

Lavorazione

Si veda StoPur EB 200.

Rispettare i brevi tempi di lavorazione.

Subito dopo la miscelazione, applicare con la racla dentata e areare subito con il rullo areatore.

Se dovessero essere usati inoltre i fiocchi acrilici, applicarli poco dopo l'areazione.

A +20 °C e impiego di 1 x 100 ml StoDivers EBQ:

Fuori polvere: ca. 2,5 ore; resistente alla pioggia: ca. 6 ore; calpestabile: ca. 10 ore; indurimento completo: ca. 6 giorni

A +20 °C e impiego di 2 x 100 ml StoDivers EBQ:

Fuori polvere: ca. 2 ore; resistente alla pioggia: ca. 4 ore; calpestabile: ca. 6 ore; indurimento completo: ca. 3 giorni

Pulizia delle attrezzature	Pulire con StoDivers EV 100 immediatamente dopo l'uso.
-----------------------------------	--

Fornire

Imballaggio	Sacchetto
--------------------	-----------

	Numero articolo	Descrizione	Contenitore
	00502-003	StoDivers EBQ (2x50 ml)	1 pz Scatola

Marcatura

Sicurezza

Questo prodotto deve essere contrassegnato secondo le direttive UE vigenti. Rispettare la scheda di sicurezza!

Le istruzioni di sicurezza si riferiscono al prodotto pronto all'uso non lavorato. Osservare le informazioni per l'utilizzo del prodotto, dello stoccaggio e dello smaltimento.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica

Scheda tecnica

StoDivers EBQ

possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Additional information to the Technical Data Sheet of StoPur EB 200

System StoPur EB 200 Quick

StoPur EB 200 can be accelerated by adding StoDivers EBQ.

The following values apply to the 15 kg container size of StoPur EB 200

Temperature	With/without StoDivers EBQ	Pot live in minutes	Rainproof after	Ready for foot traffic after
+10 °C	without	50	24 h	48 h
+10 °C	with 100 ml	35	12 h	24 h
+10 °C	with 2 x 100 ml	20	5 h	24 h
+20 °C	without	35	12 h	12 h
+20 °C	with 100 ml	20	5 h	12 h
+20 °C	with 2 x 100 ml	10	5 h	5 h

First mix the StoPur 200 components A and B (see mixing procedure).
Only add StoDivers EBQ immediately before application, mix again thoroughly and apply immediately.

Rev.04/valid from 14 June 2017

Tabella StoPur EB 200

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00

Scheda tecnica

StoDivers EBQ

www.stoag.ch