

Scheda tecnica

StoDivers GR

Detergente per rivestimenti EP/PU per pavimenti



Caratteristica

Applicazione

- interni
- esterni

Proprietà

- rimuove vecchie pellicole protettive
- rapido
- riempitivo
- a fondo
- nessun risciacquo
- a base di acqua
- buona aderenza del trattamento StoDivers P 105 e StoDivers P 120
- idoneo per la rimozione di rivestimenti preesistenti in polimeri e cera
- idoneo per la rimozione di sporco su rivestimenti per pavimenti e balconi Sto

Dati tecnici

Criterio	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
----------	-------------------------------------	---------------	-------------

Densità	EN ISO 2811-2	1,0 g/cm ³	
---------	---------------	-----------------------	--

Valore del pH		13,0 - 14,0	
---------------	--	-------------	--

Viscosità (con 23 °C)	EN ISO 3219	> 5 mPa.s	
-----------------------	-------------	-----------	--

I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.

Lavorazione

Temperatura di lavorazione

Temperatura dell'aria e del supporto
Temperatura minima: +8 °C
Temperatura massima: +30 °C

Temperatura di lavorazione:
Temperatura minima: +8 °C
Temperatura massima: +30 °C

Tempo di lavorazione

In base al grado di sporco.

Rapporto di miscela

StoDivers GR : acqua

Scheda tecnica

StoDivers GR

da 1 : 4 a 1 : 8 parti in peso

Struttura del rivestimento	Pulire il supporto: StoDivers GR		
Lavorazione	apparecchiature di pulizia comunemente in commercio Indicazioni: - Nel caso di impiego dei prodotti StoPox WL e StoPox WB, verificare prima la compatibilità del colore. - Verificare la solidità e la compatibilità dei colori, specialmente per le pitture particolari. - Il prodotto non è adatto per i rivestimenti o i sigillanti a base acrilica. - Per la lavorazione di StoDivers P 105 e StoDivers P 120: vedere la scheda tecnica. Pulire il supporto: - StoDivers GR - Distribuire sul pavimento la soluzione in modo uniforme e generoso. Attrezzature: mocio - Lasciare agire il prodotto 5-10 minuti. - Strofinare il pavimento. Attrezzature: lucidatrice monospazzola, pad - Lasciar asciugare il pavimento. Note: Rimuovere le incrostazioni con un mocio. Per il trattamento successivo non risciacquare con acqua. Per rivestimento o sigillatura successivi neutralizzare il pavimento con acqua pulita.		
Pulizia delle attrezzature	Pulire le attrezzature con acqua subito dopo l'uso.		
Indicazioni, consigli, speciali, altro	1. Istruzioni generali di lavorazione all'indirizzo www.stoag.ch. 2. Rispettare le istruzioni per l'esecuzione.		
Fornire			
Imballaggio	Scatola		
	Numero articolo	Descrizione	Contenitore
	00528-004	StoDivers GR (= 2 x 5 Liter Scalota)	1 pz Scatola
Stoccaggio			
Condizioni di stoccaggio	Stoccare all'asciutto e al riparo dal gelo. Proteggere dall'irraggiamento diretto del sole.		
Durata di stoccaggio	La qualità del prodotto viene garantita fino alla scadenza della durata minima indicata se conservato nel contenitore originale sigillato. Tale data può essere		

Scheda tecnica

StoDivers GR

rilevata dal n. di lotto riportato sulla confezione. Spiegazione del numero della partita:

Cifra 1 = cifra finale dell'anno, Cifra 2 + 3 = settimana Esempio: 2450013223 - scade la settimana 45 del 2022

Nel contenitore originale fino a ... (vedere imballaggio).

Marcatura

Gruppo di prodotti

Detergenti

Sicurezza

Questo prodotto deve essere contrassegnato secondo le direttive UE vigenti. Al primo acquisto riceverete una scheda tecnica di sicurezza CE. Osservare le informazioni per l'utilizzo del prodotto, dello stoccaggio e dello smaltimento.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch