

Fiche technique

StoDivers SP

Poudre à structurer



Caractéristiques

Application	• comme poudre à structurer pour revêtements à base de résine époxy • poudre de plastique blanche soufflée dans le revêtement fraîchement appliqué
Propriétés	• améliore la résistance au dérapage en fonction de la quantité soufflée • texturation et matage simples de la surface • faible consommation

Support

Exigences	Un revêtement autolissant à base de résine époxy, présentant un temps ouvert suffisant pour le soufflage de la poudre, sert de support pour l'application de StoDivers SP.
------------------	--

Mise en œuvre

Préparation du matériau	La poudre sèche est prête à l'emploi pour l'application avec un pistolet à entonnoir.
--------------------------------	---

Consommation	Type d'application	Consommation appr.	
	Comme poudre à structurer, en fonction du support	20 - 40	g/m ²
La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées directement sur le site de construction.			
En règle générale 20 - 40 g/m ² ou selon les données du rapport d'essai sur le propriétés antidérapantes. Une quantité inférieure pourrait entraîner une esthétique non homogène ou ne pas permettre d'atteindre la classe d'antidérapance souhaitée. Un soufflage entièrement couvrant ou une application en excès doivent être évités.			

Constitution des couches	1. Préparation du support 2. Couche de fond et, le cas échéant, enduit de ragréage selon les données de la fiche technique du produit utilisé. 3. Revêtement épais comme revêtement autonivelant. Épaisseur minimale de la couche de 1 mm. Autres données selon la fiche technique du produit mis en place.
---------------------------------	---

Fiche technique

StoDivers SP

4. La poudre à structurer StoDivers SP est répartie par soufflage de manière homogène sans temps d'attente sur le revêtement épais fraîchement mis en œuvre.

Application	StoDivers SP est appliqué par soufflage sur la couche épaisse du revêtement autolissant afin de créer une surface antidérapante sans autres étape de travail. Une vitrification n'est pas nécessaire par la suite. L'utilisation sur des vitrifications en phase aqueuse en couche mince n'est pas adaptée car ces dernières ne possèdent pas un temps ouvert assez long pour permettre l'enrobage de StoDivers SP. Lors de l'application avec un pistolet à entonnoir, veiller à une répartition homogène et éviter le rebond sur des éléments voisins, comme les murs ou autres rebords. Pour une application selon un système de couches décrit dans un rapport d'essai sur l'antidérapance, il est important de respecter exactement les consommations mentionnées.
--------------------	--

Indications, recommandations, informations spéciales, divers	Nous déconseillons de mélanger StoDivers SP dans les produits de vitrification. Pour ces applications, l'utilisation de nos billes de verre Sto Ballotini a fait ses preuves. Ne convient pas aux surfaces exposées à de fortes sollicitations mécaniques ou fortement fréquentées. La couleur blanche de la poudre disparaît après l'application, le matériau de base étant transparent.
---	--

Livraison			
Emballage	seau		
	Numéro d'article	Désignation	Conditionnement
	00185-001	StoDivers SP	Seau de 0,5 kg
	00185-002	StoDivers SP	Seau de 5 kg
Stockage			
Conditions de stockage	Stocker à l'abri du gel, de l'humidité et des rayons du soleil.		
Durée de stockage	Dans le contenant d'origine jusqu'à ... (voir emballage).		

Marquage

Fiche technique

StoDivers SP

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch