

Technisches Merkblatt

StoDivers ST

Stellmittel



Charakteristik

Anwendung	• außen und innen • als faserförmiger, chemisch inerter Füllstoff zur Herstellung standfester Epoxid- und Polyurethanharzmörtel
Eigenschaften	• hohes Verdickungsvermögen • einfache Verarbeitung • geringer Verbrauch

Untergrund

Anforderungen	Die Anforderungen an den Untergrund, die Verarbeitungstemperatur sowie die relative Luftfeuchte sind dem technischen Merkblatt des zu thixotropierenden Produktes, bzw. den allgemeinen Verarbeitungshinweisen für Reaktionsharzprodukte zu entnehmen.
----------------------	--

Verarbeitung

Applikation	Zugabe zur Gesamtmischung StoDivers ST in das zuvor angemischte und umgetopfte Material nach und nach zugeben und mit einem langsam laufenden Rührwerk einrühren bis die Fasern gleichmäßig verteilt sind. Faseranreicherungen (Knäuel/Ballen) können durch einfaches Zerdrücken in der Hand zerkleinert werden. Wichtig: Soll mit einem Grundier- oder Mörtelharz unter Quarzsandzumischung ein standfester Mörtel hergestellt werden, wird empfohlen, dass der Quarzsand zusammen mit dem Stellmittel StoDivers ST in einem separaten Gebinde vorgemischt wird. Die Zugabemenge von StoDivers ST ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die Temperaturverhältnisse abzustimmen und beträgt i.d.R. ca. 2 bis 4 Gew.% (bezogen auf die Gesamtmischung).
--------------------	--

Liefern

Verpackung	Tüte (lose) Sack PE (gepresst)
-------------------	--------------------------------

Artikelnummer	Bezeichnung	Gebinde
00557-002	StoDivers ST	10 kg Sack
00557-001	StoDivers ST	1 Stück Tüte (200 g)

Lagerung

Lagerbedingungen	Trocken und frostfrei lagern; direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
-------------------------	---

Technisches Merkblatt

StoDivers ST

Lagerdauer

Im Originalgebinde bis ... (siehe Verpackung).

Kennzeichnung

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefon: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch