

Scheda tecnica

StoDivers ST

Addensante



Caratteristica

Applicazione

- esterni e interni
- come riempitivo fibroso, chimicamente inerte per la realizzazione di malta a resina epossidica e poliuretanica

Proprietà

- elevata capacità di addensamento
- lavorazione semplice
- ottima resa

Supporto

Requisiti

I requisiti relativi al supporto, la temperatura di lavorazione e l'umidità relativa devono essere desunti dalla scheda tecnica del prodotto tixotropizzante, o dalle indicazioni di lavorazione generali per i prodotti a resina attiva.

Lavorazione

Lavorazione

additivo per la miscela totale

Aggiungere gradatamente StoDivers ST nek materiale precedentemente mescolato e rinvasato e mescolare lentamente con un miscelatore finché le fibre non sono distribuite uniformemente. Le concentrazioni della fibra (groviglio, balla) possono essere facilmente ridotti schiacciando con la mano.
Importante: se viene realizzata una malta stabile con una resina di fondo o per malte con miscela di sabbia al quarzo, si consiglia di premiscelare la sabbia al quarzo in un contenitore separato con l'addensante StoDivers ST.
La quantità da aggiungere di StoDivers ST deve essere determinata in base alla condizioni locali e di temperatura e corrisponde, normalmente, ca. da 2 a 4 parte % (in relazione alla miscela complessiva).

Fornire

Imballaggio

Busta (singola) Sacco PE (pressato)

Numero articolo	Descrizione	Contenitore
00557-002	StoDivers ST	10 kg confezione
00557-001	StoDivers ST	1 pz bag

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio

Stoccare all'asciutto e al riparo dal gelo; evitare l'irraggiamento solare diretto.

Durata di stoccaggio

Nel contenitore originale fino a ... (vedere imballaggio).

Scheda tecnica

StoDivers ST

Marcatura

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch