

StoEffect Vetro

Dekorative Effektmischung aus Glas

Materialbeschreibung

Art des Werkstoffes:

Feinteilige Glasgranulatmischung mit gebrochenen Kanten.

Anwendung

Aussen und innen.

Wärmedämmverbundsystem unabhängiger Einsatz, zum Einblasen in frisch applizierte Sto-Schlussbeschichtungen

Eigenschaften

- Besonderer Oberflächeneffekt, reflektierend
- Wetterbeständig
- Leicht verarbeitbar
- Nicht brennbar

Hinweis

Die Technischen Merkblätter der Deckputze sind zu berücksichtigen.

Verarbeitung

Materialverarbeitung:

StoEffect Vetro ist ein verarbeitungsfertiges, trockenes Granulat.

Verarbeitung:

Auftrag „trocken-in-nass“. In die noch nassen Schlussbeschichtungen wird „trocken-in-nass“ gleichmässig mit leicht kreisenden Bewegungen eingeblasen. Dies geschieht mit der Sto-Terrazzo Effect Pistole: Zur Luftdosierung und deutlicher Reduzierung des Materialrückpralls dient ein eingebautes Luftreguliertventil.

Bei bereits angetrockneten Beschichtungen besteht kein ausreichender Haftverbund.

Heruntergefallenes / abgepralltes Granulat darf nicht wieder verwendet werden. Durch Verunreinigung besteht die Gefahr von Klumpenbildung oder Verstopfen im Werkzeug.

Das Einblasen des StoEffect Vetro Glasgranulat kann unterschiedlich dicht erfolgen. Die beste Wirkung ergibt sich bei einer mittleren Streuung und ist zudem abhängig vom Untergrundfarbton.

Der Abstand zwischen Gerüst und Fassade muss objektspezifisch gross bemessen sein. Die Gerüstabstände haben den jeweils gültigen, rechtlichen Vorgaben zu entsprechen.

Verbrauch:

Wir empfehlen eine mittlere Streuung mit 0.2 kg/m².

Für eine objektspezifische Verbrauchs-Ermittlung und Flächenbeurteilung empfehlen wir ausdrücklich das Anlegen einer Probestfläche am Objekt.

StoEffect Vetro kommt, je nach Farbton, unterschiedlich deutlich zur Wirkung. Je nach Auftragsmenge und Lichteinfall werden unterschiedlich ausgeprägte, dezent-edle Glitzereffekte erzielt.

Verarbeitungstemperatur:

Unterste Untergrund- und Lufttemperatur: + 5 °C.

Das verwendete Glas wurde unter höchst möglichen Qualitätskriterien ausgewählt. Da es sich jedoch um Recyclingrohmaterialien handelt, kann es, je nach Charge, zu minimalen Materialfarbtonschwankungen kommen.

Lieferform

Verpackung:

Kunststoffgebinde. Gebindegrösse und Artikel Nr. siehe Tabelle 1.

Lagerung

Trocken lagern!

Hinweis bei dunklen Farbtönen

Bei Belegung von intensiv farbigen oder dunklen Untergründen kann es zu einer leicht weisslichen Wolkenbildung kommen. Objektspezifische Musterfläche zur Beurteilung und exakter Verbrauchsermittlung werden empfohlen.

Sicherheit

Warnung auf den Gebinde-Etiketten und Sicherheitsdatenblatt beachten. Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter www.stoag.ch

Sicherheitshinweis:

Das Tragen einer Schutzbrille ist im gesamten Arbeitsbereich notwendig. Das Material sollte nicht in Bereichen eingesetzt werden, die stark von Personen frequentiert sind.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszweckes bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache mit der Sto AG erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen Sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Februar 2015

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet unter www.stoag.ch abrufbar.

Tabelle 1: Verbrauch und Artikel-Nr.			
	Gebinde	ca. Verbrauch	Artikel-Nr.
StoEffect Vetro	20 kg	0,10 kg/m ² leichte Streuung	03299-005
		0,20 kg/m ² bevorzugte Streuung	
		0,30 kg/m ² dichte Streuung	
Sto-Terrazzo Effect Pistole (Trichter)			18876-002

Tabelle 2: Technische Daten			
Applikationsart	Luftmenge / Luftanschluss	Druck in bar	Düsen
Sto-Terrazzo Effect Pistole (Trichter) oder alle handelsüblichen Trichterpistolen	ab 250 l/min.	ca. 0,8	Max. d = 6 mm Min. d = 4 mm