

StoEffect Vetro

Mélange décoratif d'éclats de miroir

Description du matériau

Type de matériau :

Mélange de fins granulats de verre à arêtes brisées

Application

Extérieur et intérieur.

Utilisation indépendamment du système d'isolation thermique par l'extérieur, à projeter dans des revêtements de finition Sto encore frais

Propriétés

- Effet de surface particulier, réfléchissant
- Résistant aux intempéries
- Facilité d'application
- Ininflammable

Remarque

Les fiches techniques des enduits de finition doivent être respectées.

Mise en œuvre

Mise en œuvre du matériau :

StoEffect Vetro est un granulat fin et sec, prêt à l'emploi.

Mise en œuvre :

Application « sec dans humide ». Projeter dans des revêtements de finition encore humides selon le principe « sec dans humide » par de légers mouvements circulaires. Utiliser à cet effet le pistolet Sto-Terrazzo Effect : une vanne de régulation intégrée permet le dosage de l'air et la réduction significative des chutes de matière.

Sur les revêtements en cours de séchage, le collage n'est pas suffisant.

Ne pas réutiliser le granulat tombé sur le sol après projection sur le mur. La présence d'impuretés entraîne un risque de formation de grumeaux ou de colmatage dans l'outil.

La projection de granulat de verre StoEffect Vetro peut être de différentes épaisseurs. Le plus bel effet s'obtient avec un saupoudrage moyen et dépend également de la teinte du support.

L'écart entre l'échafaudage et la façade doit être grand et adapté à la construction. Les écarts de l'échafaudage doivent correspondre aux prescriptions légales applicables.

Consommation :

Nous recommandons un saupoudrage moyen avec 0,2 kg/m².

Pour déterminer la consommation spécifique à une construction et pour évaluer la surface, nous recommandons expressément de réaliser une surface d'essai sur la construction.

Selon la teinte, StoEffect Vetro produit des effets plus ou moins marqués. Selon la quantité appliquée et l'entrée de la lumière, on obtient des effets de scintillements élégants et discrets plus ou moins visibles.

Température de mise en œuvre :

Température minimum du support et de l'air : + 5 °C

Le verre utilisé a été choisi selon des critères de qualité les élevés possibles. S'agissant toutefois de matériaux issus du recyclage, des différences de couleurs mineures peuvent se produire en fonction des lots.

Conditionnement

Emballage :

Récipient en plastique. Taille du contenant et réf. art, voir tableau 1.

Stockage

Stocker dans un endroit sec.

Indication pour les teintes sombres

L'application sur supports de couleurs intenses ou foncées peut entraîner la formation de zones légèrement blanchâtres.

Il est recommandé de faire un essai pour évaluer l'effet et la consommation exacte.

Sécurité

Observer les avertissements apposés sur les étiquettes du contenant et mentionnés dans la fiche de données de sécurité. Fiche de données de sécurité disponible sous www.stoag.ch

Consigne de sécurité :

Le port de lunettes de protection appropriées est obligatoire dans toute la zone de travail.

Ne pas utiliser le matériau dans les lieux fortement fréquentés.

Nos recommandations sur les techniques d'application

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou les utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dégagent pas l'applicateur de vérifier sous sa propre responsabilité l'aptitude et l'utilisation du produit.

Les applications qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne doivent être réalisées qu'après consultation de Sto AG. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. À plus forte raison, en association avec d'autres produits.

Février 2015

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet à l'adresse www.stoag.ch.

Tableau 1 : consommation et réf. art.			
	Conditionnement	Consommation appr.	Réf. art.
StoEffect Vetro	20 kg	Saupoudrage léger 0,10 kg/m ² Saupoudrage recommandé 0,20 kg/m ² Saupoudrage dense 0,30 kg/m ²	03299-005
Pistolet Sto-Terrazzo Effect (entonnoir)			18876-002

Tableau 2 : Caractéristiques techniques			
Type d'application	Quantité d'air / Raccord d'air	Pression en	Buses
Pistolet Sto-Terrazzo Effect (entonnoir) ou tous les pistolets à entonnoir disponibles dans le commerce	à partir de 250 l/min.	env. 0,8	d max. = 6 mm d min. = 4 mm

Sto SA **Route de Denges 38**
1027 Lonay
Téléphone 021 802 82 20
Télécopie 021 802 82 21