

StoEffect Vetro

Miscela decorativa a base di vetro

Descrizione del materiale

Tipo di materiale:

miscela di granulato vetro a piccoli pezzi con bordi spezzati.

Applicazione

Esterna ed interna.

Impiego indipendente dal sistema di protezione termica, spolvero da applicare su rivestimenti di finitura Sto ancora umidi

Proprietà

- Particolare effetto superficiale, riflettente
- Resistente alle intemperie
- Facilmente lavorabile
- Incombustibile

Indicazione

Le schede tecniche degli intonaci di copertura devono essere osservate.

Lavorazione

Lavorazione del materiale:

StoEffect Vetro è un granulato secco, pronto all'uso.

Lavorazione:

applicazione "secco su bagnato". Nel rivestimento di finitura ancora fresco viene spruzzato "secco su bagnato" in maniera uniforme con movimenti circolari. Ciò avviene con la pistola Sto-Terrazzo Effect: per il dosaggio dell'aria e la notevole riduzione del rimbalzo del materiale è necessaria una valvola di regolazione dell'aria installata.

Con rivestimenti già asciutti non vi è aderenza sufficiente.

Il granulato caduto/rimbalzato non può essere riutilizzato. Con la presenza di impurità sussiste il pericolo della formazione di grumi o di ostruzioni dell'attrezzo.

Il granulato StoEffect Vetro può essere spruzzato con densità diverse. L'effetto migliore si ottiene con uno spolvero medio ed è dipendente dalla tonalità del supporto.

La distanza tra impalcatura e facciata deve essere calcolata in base all'oggetto e in maniera sufficientemente grande. Le distanze dell'impalcatura devono essere conformi alle rispettive direttive legali vigenti.

Consumo:

si consiglia uno spolvero medio con 0,2 kg/m². Per una determinazione del consumo specifica dell'oggetto e una valutazione della superficie si consiglia espressamente la creazione di una superficie di prova sull'oggetto.

StoEffect Vetro ha un effetto notevolmente diverso a seconda della tonalità. A seconda della quantità applicata e dell'incidenza della luce si ottengono effetti glitter diversi e dall'aspetto affascinante.

Temperatura di lavorazione:

temperatura più bassa del supporto e dell'aria: + 5 °C.

Il vetro utilizzato è stato selezionato con i massimi criteri di qualità possibili. Dato che si tratta di un materiale grezzo riciclabile, è possibile che, a seconda della partita, vi siano minime differenze di tonalità del materiale.

Formato di consegna

Imballaggio:

contenitore di plastica. Dimensione contenitore e cod. articolo vedere tabella 1.

Stoccaggio

Stoccare all'asciutto!

Indicazione con tonalità scure

Con posa di supporti di colore intenso o scuro può presentarsi un'opacizzazione biancastra. Si consigliano superfici di prova specifiche per l'oggetto per la valutazione e la determinazione dell'esatto consumo.

Sicurezza

Osservare l'avvertenza sull'etichetta del contenitore e la scheda tecnica di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile sul sito www.stoag.ch

Istruzioni di sicurezza:

nell'intera zona di lavoro è assolutamente necessario indossare occhiali protettivi. Il materiale non deve essere usato in zone molto frequentate da persone.

I nostri consigli tecnici per l'applicazione

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio con Sto AG. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Febbraio 2015

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet al sito

www.stoag.ch.

Sto SA via del Carmagnola 9
6517 Arbedo
Telefono 091 829 11 93
Telefax 091 829 19 45

Tabella 1: consumo e cod. articolo.			
	Contenitore	Consumo ca.	Cod. articolo
StoEffect Vetro	20 kg	0,10 kg/m² spolvero leggero	03299-005
		0,20 kg/m² spolvero consigliabile	
		0,30 kg/m² spolvero denso	
Pistola (imbuto) Sto-Terrazzo Effect			18876-002

Tabella 2: dati tecnici			
Tipo di applicazione	Quantità d'aria / Attacco dell'aria	Pressione in	Ugello
Pistola (imbuto) Sto-Terrazzo Effect o tutte le pistole a imbuto disponibili in commercio	da 250 l/min.	ca. 0,8	Max. d = 6 mm Min. d = 4 mm