


Scheda tecnica

StoFlexyl Cement

Cemento speciale per StoFlexyl



Caratteristica

Applicazione

- esterni
- in unione con StoFlexyl

Proprietà

- Cemento speciale per StoFlexyl tipo CEM II B-LL 42,5 R

Aspetto

- Cemento bianco

Dati tecnici

Critério	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Resistenza alla compressione (28 giorni)	DIN EN 197.1	≥ 42,5 N/mm ²	
Inizio presa	DIN EN 197.1	≥ 60 min	
Espansione	DIN EN 197.1	≤ 10 mm	

Con l'indicazione dei valori caratteristici si tratta di valori medi o valori approssimativi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre all'idoneità del prodotto.

Supporto

Lavorazione

Temperatura di lavorazione

Temperatura del supporto inferiore e dell'aria: +5 °C
 Temperatura dell'aria e del supporto superiore: +30 °C

Rapporto di miscela

StoFlexyl / StoFlexyl cemento CEM II B/LL 42,5 R = 1,0 : 1,0 per parte

Preparazione del materiale

Aggiungere StoFlexyl cemento CEM II B/LL 42,5 R in base al rapporto di miscela sopra indicato. Mescolare in modo omogeneo con un agitatore. Regolare per la giusta consistenza di lavorazione diluendo con acqua.

Lavorazione

vedere scheda tecnica StoFlexyl

Essiccazione, indurimento, tempo di rielaborazione

Il tempo di asciugatura dipende dalla temperatura, dal vento e dall'umidità dell'aria relativa.
 in linea di principio, in condizioni atmosferiche sfavorevoli devono essere adottate opportune misure di protezione (ad es. protezione anti-pioggia/protezione solare) sulla superficie della facciata da trattare o appena trattata.

Scheda tecnica

StoFlexyl Cement

Con temperatura dell'aria e del supporto di +20 °C e con umidità relativa dell'aria del 65 %: lavorabile non prima di 24 ore dopo.

Pulizia delle attrezzature Pulire con acqua subito dopo l'uso

Indicazioni, consigli, speciali, altro Ulteriori indicazioni di lavorazione vanno desunte dalle direttive di lavorazione relative al sistema.

Fornire

Tonalità bianco

Imballaggio Sacco

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto e al riparo dal gelo.

Perizia / omologazioni

Marcatura

Gruppo di prodotti Cemento

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo.

Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefon: 044 8515 - 353
Telefax: 044 8515 - 300
www.stoag.ch