

Fiche technique

StoJet K 300

Injecteur de collage pour résines d'injection
époxydique et polyuréthane



Caractéristiques

- Application**
- tubulure de remplissage pour réparation hautement résistante et dilatable de fissure par injection dans le génie civil et le bâtiment
 - en cas de fissures sèches
 - en cas d'éléments de construction fins
 - en cas d'éléments de construction à armature dense
 - en cas de béton précontraint

Support

Exigences

Nettoyer et poncer le support en béton dans la zone de la fissure. Nettoyer la fissure au moyen d'un aspirateur industriel ou par soufflage à air comprimé sans huile.

Niveau d'humidité de la fissure, des bords et des flancs de fissure « sec » conformément à EN 1504-5.

Mise en œuvre

Application

Graisser les clous en acier et les enfoncer dans la fissure. Écart entre clous d'acier : épaisseur de l'élément de construction.

Enduire la surface d'encollage ou la plaque d'assise de l'injecteur de StoJet PUK. Centré par rapport au clou, appuyer l'injecteur de collage avec l'ouverture filetée sur la surface de l'élément de construction.

Comblent la fissure après le durcissement du collage avec StoJet PUK.

Temps d'attente jusqu'au commencement de l'injection : à +8 °C : env. 16 heures ; à +15 °C : 8 heures ; à +23 °C : 5 heures. Retirer les clous d'acier. Visser les raccords d'injection.

Conformément aux exigences, remplir intégralement la fissure avec de la résine d'injection polyuréthane ou époxy.

Se reporter à la fiche technique StoJet PUK.

adapté pour les matériaux de remplissage suivants : StoJet IHS, StoJet PU VH 200, StoJet PIH 200

Pression de mise en œuvre 60 bars max.

Fiche technique

StoJet K 300

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

Les instructions de mises en œuvre générales se trouvent sur le site www.stoag.ch.

Livraison

Emballage Boîte

Numéro d'article	Désignation	Conditionnement
01407-001	StoJet K 300	Boîte de 50 Pièces

Stockage

Conditions de stockage Stocker dans un endroit sec.

Marquage

Groupe de produits Injecteur

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch