

Scheda tecnica

StoJet P 214

Drill Packer 13 mm per resina per iniezioni EP e PUR



Caratteristica

Applicazione

- bocchettoni di riempimento per l'iniezione di crepe resistenti ed espandibili per costruzioni edilizie e ingegneria edilizia
- con crepe asciutte, umide, bagnate e con presenza di acqua secondo EN 1504-5

Proprietà

- Sigillante molto buono nel foro
- Guarnizione in gomma doppia
- Pressione di appoggio regolabile - adatto anche per tipi di calcestruzzo meno solidi

Supporto

Requisiti

Levigare e pulire il supporto in calcestruzzo nell'area della crepa per la sigillatura. La crepa va pulita con un aspiratore industriale o con un getto d'aria compressa (senza olio).

Stato dell'umidità della crepa, del bordo crepa e del fianco crepa "asciutto", in conformità con EN 1504-5.

Lavorazione

Scheda tecnica

StoJet P 214

Lavorazione

Canali del foro Ø 14 mm con angolo di 45° per superfici in calcestruzzo, effettuare fori alternati sulla crepa.

Distanza dei fori dalla crepa e lungo la crepa: metà dello spessore del componente.

Dopo la pulizia dei canali di foratura, inserire il drill packer P 214 nei fori e fissare serrando il dado.

Se necessario, isolare la crepa. Montare il dado alto e il nipplo di ispezione.

Riempire completamente la crepa con resina per iniezioni PUR o EP, a seconda delle esigenze.

Dopo l'essiccazione del materiale di riempimento rompere il packer sul punto di rottura prestabilito e rimuovere la parte superiore.

adatto per i seguenti materiali di riempimento: StoJet IHS, StoJet PU VH 200, StoJet PIH 200

Pressione di lavorazione max. 200 bar, attenzione alla pressione di lavorazione per la resistenza del calcestruzzo.

Indicazioni, consigli, speciali, altro Istruzioni generali di lavorazione all'indirizzo www.stoag.ch.

Fornire

Imballaggio Scatola

	Numero articolo	Descrizione	Contenitore
	14224-001	StoJet P 214	75 pz Scatola

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto.

Marcatura

Gruppo di prodotti Packer

Scheda tecnica

StoJet P 214

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch