

Technisches Merkblatt

StoJet P 413

Schlagpacker 13 mm für mineralische Füllgüter



Charakteristik

Anwendung • Einfüllstutzen zur kraftschlüssigen und verfüllenden Rissinjektion im Hoch- und Ingenieurbau

Untergrund

Anforderungen Für die Verdämmung den Betonuntergrund im Rissbereich anschleifen und säubern. Den Riss mit einem Industriestaubsauger oder durch Ausblasen mit ölfreier Druckluft säubern.

Feuchtezustand der Rissufer und der Rissflanken für die Verdämmung "trocken" gemäß ZTV-ING Teil 3, Tabelle A 3.5.1

Verarbeitung

Applikation

Bohrkanäle Ø 13 mm im 45° Winkel zur Betonoberfläche wechselseitig des Risses bohren.

Abstand der Bohrungen vom Riss und entlang des Rissverlaufs: Halbe Bauteildicke.

Bei dünnwandigen Bauteilen Bohrlöcher direkt in den Riss bohren.

Die Schlagpacker StoJet P 413 nach dem Reinigen der Bohrkanäle in die Bohrungen einschlagen.

Falls erforderlich, den Riss verdämmen. Flachkopfnippel aufschrauben.

Riss mit StoCrete ZL (Zementleim) vollständig verfüllen.

Schlagpacker mit dem Hammer abschlagen. Der Bruch erfolgt immer unter der Bauteiloberfläche.

Schlagpacker anschließend mit den mitgelieferten Verschlussstopfen schließen.

Geeignet für folgende Füllgüter: StoCrete ZL

Verarbeitungsdruck bis 10 bar

Technisches Merkblatt

StoJet P 413

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Die allgemeinen Verarbeitungshinweise finden Sie unter www.stoag.ch.

Liefern

Verpackung Dose

Artikelnummer	Bezeichnung	Gebinde
01489-001	StoJet P 413 (100 St. Dose)	100 Stück Dose

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken lagern.

Kennzeichnung

Produktgruppe Packer

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefon: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch