

Fiche technique

StoJet P 413

Injecteur à frapper de 13 mm pour matériaux de remplissage minéraux



Caractéristique

Application • Tubulure de remplissage pour réparation hautement résistante et garnissante de fissure par injection dans le génie civil et le bâtiment

Support

Exigences Pour le comblement, nettoyer et poncer le support en béton dans la zone de la fissure. Nettoyer la fissure au moyen d'un aspirateur industriel ou par soufflage à air comprimé sans huile.

Niveau d'humidité des bords et flancs de fissure pour le comblement « sec » conformément à ZTV-ING partie 3, tableau A 3.5.1

Mise en œuvre

Application

Percer des canaux de perçage Ø 13 mm en angle de 45 ° par rapport à la surface du béton, de chaque côté de la fissure.

Écart des trous de la fissure et le long du parcours de la fissure : moitié de l'épaisseur de l'élément de construction.

En cas d'élément de construction à parois minces, percer les trous directement dans la fissure.

Après nettoyage des canaux de perçage, insérer les injecteurs à frapper StoJet P 413 dans les trous à coups de marteau.

Si nécessaire, combler la fissure et visser le raccord à tête plate.

Remplir intégralement la fissure de StoCrete ZL (pâte de ciment).

Insérer les injecteurs à frapper en utilisant un marteau. La rupture se produit toujours sous la surface de l'élément de construction.

Ensuite, obturer l'injecteur à frapper avec les bouchons d'obturation fournis.

Approprié pour les matériaux de remplissage suivants : StoCrete ZL

Pression de mise en œuvre 10 bars max.

Fiche technique

StoJet P 413

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

Les instructions de mise en œuvre générales sont disponibles sur notre site www.stoag.ch.

Livraison

Emballage pot

Numéro d'article	Désignation	Conditionnement
01489-001	StoJet P 413	100 pièce(s) Pot

Stockage

Conditions de stockage Stocker dans un endroit sec.

Marquage

Groupe de produits Injecteur

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch