

Scheda tecnica

StoJet P 413

Impact packer 13 mm per sistemi a iniezione minerali



Caratteristica

Applicazione • bocchettone di riempimento per l'iniezione nelle crepe a trasmissione di forza e riempitiva nell'ingegneria civile

Supporto

Requisiti Levigare e pulire il supporto in calcestruzzo nell'area della crepa per la sigillatura. La crepa va pulita con un aspiratore industriale o con un getto d'aria compressa (senza olio).

Stato dell'umidità del bordo crepa e del fianco crepa per la sigillatura "asciutta" in conformità con ZTV-ING parte 3, Tabella A 3.5.1.

Lavorazione

Lavorazione

Forare i canali con Ø 13 mm con angolo di 45° rispetto alla superficie di calcestruzzo, alternati alla crepa.

Distanza dei fori dalla crepa e lungo la crepa: metà dello spessore del componente.

Nel caso di elementi con parete sottile, effettuare i fori direttamente nella crepa.

Inserire l'impact packer StoJet P 413 nei canali forati, dopo la pulizia dei fori.

Se necessario, chiudere la crepa e avvitare il nipplo di iniezione.

Riempire la crepa completamente con StoCrete ZL (pasta del cemento).

Staccare l'impact packer con il martello. La rottura si verifica sempre sotto la superficie dell'elemento.

Chiudere poi l'impact packer con il tappo fornito.

Idoneo per i seguenti materiali da riempimento: StoCrete ZL

Pressione di lavorazione fino a 10 bar

Scheda tecnica

StoJet P 413

Indicazioni, consigli, speciali, altro La/le dichiarazione/i di prestazione è disponibile sul sito www.stoag.ch.

Fornire

Imballaggio Barattolo

	Numero articolo	Descrizione	Contenitore
	01489-001	01489-001	100 Parte barattolo

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto.

Marcatura

Gruppo di prodotti Packer

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch