


Fiche technique

StoLevell Deco

Enduit de ragréage organique, teintable



Caractéristique

- Application**
- pour l'extérieur
 - en enduit de ragréage ou de rénovation
 - sur supports hydrauliques et organiques
 - en tant que spatule de lissage, épaisseur jusqu'à 2 mm par passe
 - ne pas utiliser sur des supports humides ou sales

- Propriétés**
- vite recouvrable
 - thixotrope
 - ponçable

Caractéristiques techniques

Critère	Nom / Prescription de contrôle	Valeur/ Unité	Indications
Densité	EN ISO 2811	1,7 - 1,9 g/cm ³	
Coefficient μ de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	EN ISO 7783		V2 moyen
Absorption d'eau	EN 1062-3		W3 faible
Comportement au feu	DIN 13501-1	A2-s1, d0	

Les valeurs types indiquées sont des valeurs moyennes et approximatives. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, les valeurs indiquées pour une livraison donnée sont susceptibles de varier légèrement sans entraver l'aptitude du produit.

Support

- Exigences**
- Le support doit être stable, plan, sec, solide et exempt de graisses et de poussière.
L'humidité ou les supports qui ne sont pas complètement secs peuvent endommager les couches suivantes, par ex. formation de cloques et de fissures.

- Préparations**
- Vérifiez les revêtements existants pour leur aptitude et leur capacité de charge
Supprimer les couches non cohésives.
Nettoyer le support, si nécessaire.

Mise en œuvre

- Température de mise en œuvre**
- Température minimum du support et de l'air : +5 °C
Température maximale du support et de l'air : +30 °C

Fiche technique

StoLevell Deco

Préparation du matériau Après avoir été remué, le matériau est prêt à l'emploi.

Consommation	Type d'application	Consommation appr.	
	par mm d'épaisseur	1,30 - 1,80	kg/m ²
La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.			

Constitution des couches

Couche d'égalisation

Couche de fond :
Selon la nature et l'état du support.

Couche intermédiaire :
couche d'égalisation avec StoLevell Deco

Couche de finition :
peintures, revêtements muraux ou enduits organiques

Application

application manuelle, mécanique

appliquer le produit mécaniquement ou à la main à l'aide d'une taloche en acier inoxydable.

le produit peut être appliqué avec toutes les pompes à volute à jaquette conventionnelles.

Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre

Le temps de séchage dépend de la température, du vent et de l'humidité relative de l'air.

En présence de conditions atmosphériques défavorables, toujours prendre les mesures de protection adaptées (contre la pluie, etc.) sur la surface de façade à traiter ou encore fraîche.

avec une température de l'air et du support de +20 °C et une humidité relative de 65 % : reprise possible des travaux au plus tôt après environ 24 heures.

Nettoyage des outils Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

Livrer

Teinte blanc, teintable selon le nuancier StoColor System restreint

Stockage

Conditions de stockage Stocker dans le contenant d'origine bien scellé à l'abri de la chaleur et du gel.

Fiche technique

StoLevell Deco

Protéger des rayons directs du soleil.

Durée de stockage

La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement originel non ouvert jusqu'à la date limite de stockage si les conditions de stockage sont respectées. Celle-ci peut être déduite du numéro de lot inscrit sur le contenant de conditionnement.
Explication du numéro de lot :
Chiffre 1 = chiffre final de l'année, chiffres 2 + 3 = semaine.
Exemple : 6450013223 – durée de stockage jusqu'à la fin de la 45e semaine de 2026
À utiliser rapidement après ouverture. Toute contamination par des impuretés peut réduire la durée de conservation, par exemple par l'utilisation d'un outil sale.

Marquage

Groupe de produits

Enduit de ragréage

Composition

Dispersion de polymères
Charges minérales
charges silicates
eau
aliphatés
épaississant
agent antimoussant
agent mouillant
agents de protection pour le stockage à base de BIT/ZPT
agents de protection pour le stockage à base de CIT/MIT 3:1

Sécurité

Respecter la fiche de données de sécurité !
Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre.

EUH210

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

EUH208

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, masse de réaction de:5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one[no CE 247-500-7]et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one[no CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

Il s'agit de conservateurs.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.

EUH211

Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la

Fiche technique

StoLevell Deco

pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch