


Technisches Merkblatt

StoLevell SW plus

Mineralischer, filzbarer Kombinationsmörtel mit integriertem Feuchteschutz für den Sockelbereich



Charakteristik

Anwendung

- außen
- als Kleber, Armierungsmörtel und/oder Oberputz im Sockelbereich und im erdberührten Bereich
- als Oberputz nur auf eine Armierungsschicht aus StoLevell SW plus und mit Anstrichsystem ohne zusätzlichen Schutz gegen Feuchtigkeit
- zum Verkleben von Dämmplatten auf mineralischen und organischen Untergründen
- zum Verkleben von Dämmplatten auf mineralischen Bauwerksabdichtungen und Bitumendickbeschichtungen
- als Verbindungsschicht auf mineralischen Bauwerksabdichtungen und Bitumendickbeschichtungen
- als dreidimensionale zweite Dichtebene unter der Fensterbank, Trockenschichtdicke: $\geq 4\text{ mm}$
- als Bauwerksabdichtung nicht geeignet gemäß DIN 18533

Eigenschaften

- integrierter Schutz gegen Feuchtigkeit
- wasserdicht gemäß abP, Prüfzeugnisnummer: P-1201/633/18 MPA-BS
- sehr hoch wasserabweisend
- hoch witterungsbeständig
- frostbeständig gemäß DIN EN 13687-1
- tausalzbeständig gemäß DIN EN 13687-1
- ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3:1997-04
- hohe Klebekraft
- gutes Standvermögen

Technische Daten

Kriterium	Norm / Prüfvorschrift	Wert/ Einheit	Hinweise
Minimale Schichtdicke		4 mm	
Maximale Schichtdicke		10 mm	
Mörtelklasse	EN 998-1:2016	CS IV	
Festmörtelrohddichte	EN 1015-10	1,50 g/cm ³	
Biegezugfestigkeit	EN 1015-11	5,6 N/mm ²	

Technisches Merkblatt

StoLevell SW plus

Druckfestigkeit	EN 1015-11	16,2 N/mm ²	
E-Modul dynamisch	TP BE-PCC	9.600 N/mm ²	
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	DIN EN 1015-19	45	
Wasseraufnahme	EN 1015-18	W _{c2}	
Wärmeleitfähigkeit	EN 1745	$\leq 0,61 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50%	Tabellenwert
Wärmeleitfähigkeit	EN 1745	$\leq 0,66 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90%	Tabellenwert
Brandverhalten	DIN 13501-1	A2-s1, d0	
Ergiebigkeit		720 L/t	

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.-Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Untergrund

Anforderungen

Untergrund generell:
- fest, eben, trocken, tragfähig
- frei von Fetten und Staub

Hinweis:

- Prüfen, ob die Befestigung für den Untergrund geeignet ist.
- Feuchte oder nicht vollständig abgebundene Untergründe können zu Schäden in den nachfolgenden Beschichtungen führen, z. B. Blasenbildung, Risse.
- XPS-Perimeterdämmplatten mit gewaffelter Oberfläche (XPS-R) aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum nach DIN EN 13164, Anwendungstyp PW nach DIN 4108-10 sowie als Sockeldämmung.
- die Verwendung extrudierter Polystyrol-Dämmplatten mit glatter Oberfläche macht ein nachträgliches Aufräumen notwendig. Verwendung des Dämmplattentyps in Abstimmung mit den nationalen Normen, Vorschriften und Richtlinien.

Vorbereitungen

1. Die vorhandene Beschichtung auf Tragfähigkeit und Eignung prüfen.
 2. Nicht tragfähige Beschichtungen entfernen.
 3. Die Haftung auf Polymerbitumen-Dichtungsbahnen prüfen.
 4. Ggf. den Untergrund reinigen.
 5. Die XPS-Dämmplatten die eine glatte Oberfläche haben, gut aufräumen z. B. mit einem Edelputzkratzer, anschließend entstauben.
 6. Sicherung der XPS-Dämmplatten gemäß nationaler Regelungen und Vorschriften mit Dübeln z. B. gegen Abrutschen.
- Befestigungsempfehlung: oberhalb der bauseits vorhandenen Abdichtungsebene (Definition siehe beispielhaft DIN 18533-1), in der Regel mindestens 15 cm über der Geländekante bzw. Belagsoberkante.

Technisches Merkblatt

StoLevell SW plus

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur Untergrund- und Lufttemperatur:
Mindesttemperatur: +5 °C
Maximaltemperatur: +30 °C

Verarbeitungszeit Bei +20 °C: ca. 30 Minuten

Mischungsverhältnis 5,5 l Wasser pro 25 kg Material

Materialzubereitung Wasser vorlegen und Werk trockenmörtel hinzugeben. Ca. 2 Minuten mischen. Ca. 3 Minuten reifen lassen. Ca. 30 Sekunden nachmischen.

Verbrauch	Anwendungsart	ca. Verbrauch	
	Verklebung	4,50 - 6,00	kg/m ²
	Armierung, Schichtdicke: 5 mm	7,00	kg/m ²
	Gefilzte Oberfläche, Schichtdicke ca. 1 mm	1,40	kg/m ²
	Aufbau mit integriertem Feuchteschutz, 2-lagig, ca. 7 mm (Unterputz und Oberputz)	10,00	kg/m ²
	pro mm Schichtdicke	1,40	kg/m ²
Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln.			

Applikation

Maschinelle Verarbeitung:

1. Das Produkt mit einem Durchlaufmischer anmischen und anschließend nachmischen.
2. Das Produkt mit einer Mischpumpe verarbeiten.
 - Mischpumpe mit Nachmischer
 - Schlauchlänge: maximal 20 m, Schlauchdurchmesser: 25 mm
 - Arbeitsunterbrechung bei maschineller Verarbeitung: maximal 15 Minuten

Manuelle Verarbeitung, benötigte Werkzeuge und Geräte:

- Die angegebenen Werkzeuge sind Empfehlungen.
- rostfreie Stahltraufel
- Zahnkelle: 10 x 10 mm
- Kelle mit Zahnleiste, Dreieckszahnung: 10 mm

Verwendung als Klebemörtel:

1. Das Produkt mit einer Stahltraufel oder einer Zahnkelle vollflächig auf den Untergrund oder auf die Sockeldämmplatte auftragen. Alternativ: Das Produkt als Punkt-Rand-Verklebung auf die Sockeldämmplatte auftragen. Klebeflächenanteil: mindestens 40 %
2. Die Dämmplatten sofort in die frische Klebeschicht drücken oder einschwimmen

Technisches Merkblatt

StoLevell SW plus

und anpressen.

3. Die Dämmplatten mit WDVS-Dübeln im Untergrund befestigen. Die nationalen Regelungen und Vorschriften beachten.

Bitumendickbeschichtung als Untergrund:

- z. B. StoMurisol BD 1K oder StoMurisol BD 2K

1. Das Produkt mit einer Zahnkelle vollflächig auf die Unterseite der Dämmplatte auftragen.

2. Die Dämmplatte anbringen.

3. Die Dämmplatten mit WDVS-Dübeln im Untergrund befestigen. Die nationalen Regelungen und Vorschriften beachten.

Bestreute Polymerbitumen-Dichtungsbahnen als Untergrund:

1. StoPrep Contact auf die Polymerbitumen-Dichtungsbahnen auftragen.

2. Das Produkt mit einer Zahnkelle vollflächig auf die Unterseite der Dämmplatte auftragen.

3. Die Dämmplatte anbringen.

4. Die Dämmplatten mit WDVS-Dübeln im Untergrund befestigen. Die nationalen Regelungen und Vorschriften beachten.

Verwendung als Armierungsmasse:

1. Folgende Hinweise beachten:

- Die Gewebestöße überlappen mindestens 10 cm.

- An Gebäudeöffnungen diagonal armieren, z. B. Fensterlaibungen und Türlaibungen.

- Das Produkt nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.

- Armierungsschichtdicke bei Verarbeitung in einer Lage: max. 6 mm

- Armierungsschichtdicke bei Verarbeitung in zwei Lagen: max. 10 mm

- Das Gewebe in der oberen Armierungslage so anordnen, dass das Gewebe von min. 2 - 3 mm Armierungsmasse überdeckt wird.

2. Das Produkt mit einer Stahltraufel auftragen.

3. Um eine gleichmäßige Schichtdicke sicherzustellen, das Produkt mit einer Kelle mit Zahnleisten abziehen.

4. Das Produkt leicht antrocknen lassen.

5. Die gezahnte Schicht mit dem Produkt auffüllen. Das Gewebe einbetten.

6. Das Produkt nochmal auftragen.

Verwendung als Oberputz:

1. Folgende Hinweise beachten:

- Die Armierungsschicht muss ebenfalls aus StoLevell SW plus bestehen.

- Aufbau mit einem integrierten Schutz gegen Feuchtigkeit und mit einer gefilzten Oberfläche.

- Die Nassschichtdicke des Putzaufbaus beträgt mindestens 7 mm.

2. Das Produkt als Armierungsmasse mit einer Kelle mit Zahnleiste abziehen.

3. Das Produkt leicht antrocknen lassen.

4. Die gezahnte Schicht mit dem Produkt auffüllen. Das Gewebe einbetten.

5. Das Produkt nochmal auftragen.

6. Das aufgetragene Produkt mindestens 12 h trocknen lassen.

Technisches Merkblatt

StoLevell SW plus

7. Das Produkt frühestens am nächsten Tag und nach mindestens 12 h erneut auftragen und gleichmäßig auf Korngröße abziehen.
8. Die Oberfläche anziehen lassen und anschließend mit einer feinen Schwammscheibe filzen. Empfehlung: Das Sto-Klett-Trägerbrett mit einem Sto-Schwammgummibelag verwenden, um eine schöne und gleichmäßige Oberfläche zu erzielen.
9. Die Oberfläche vollständig trocknen lassen.
10. Einen zweifachen Farbanstrich auftragen.

Beschichtung von extrudierten Polystyrol-Hartschaumplatten TPY "XPS-R" oder gleichwertig:

- maximale Höhe der Dämmplatten: 60 cm
- Beschichtung: in mehrlagiger Ausführung

Trocknung, Aushärtung, Überarbeitungszeit

Folgende Faktoren verzögern die Trocknung und Aushärtung vor einer möglichen Überarbeitung:

- hohe Luftfeuchtigkeit
- niedrige Temperatur
- geringer Luftaustausch
- ungünstige Witterungsbedingungen

1. Geeignete Schutzmaßnahmen treffen.
2. Einen Witterungsschutz an der zu bearbeitenden oder frisch erstellten Fassadenfläche anbringen.

Aushärtung:

- Abhängig von den Witterungsbedingungen dauert die Aushärtung ca. 1 Tag/mm Schichtdicke.

Die Überarbeitung nach ca. 24 - 48 Stunden ist unter folgenden Bedingungen möglich:

- Untergrund- und Lufttemperatur: +20 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 65 %

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweise, Empfehlungen, Spezielles, Sonstiges

Weitere Informationen sind in den Verarbeitungsrichtlinien zu den Systemen beschrieben.

Liefern

Farbton

Zementgrau

Abtönbar

Nicht abtönbar

Technisches Merkblatt

StoLevell SW plus

Verpackung Sack

Lagerung

Lagerbedingungen Trocken lagern.

Lagerdauer Dieses Produkt ist chromatreduziert bzw. chromatarms. Die beste Qualität im Originalgebinde wird bis zum Ablauf der max. Lagerdauer gewährleistet. Dies kann der Chargen-Nr. auf dem Gebinde entnommen werden.
Erläuterung der Chargen-Nr.:
Ziffer 1 = Endziffer des Jahres, Ziffer 2 + 3 = Kalenderwoche
Beispiel: 6450013223 - Lagerdauer bis Ende 45. KW in 2026

Gutachten / Zulassungen

ecobau Zertifikat
202410.13756

StoLevell SW Plus - eco2
Prüfung auf ökologische und gesundheitliche Anforderungen
von ecobau und Minergie-Eco

Kennzeichnung

Produktgruppe Klebemörtel

Zusammensetzung

Zement
Polymerpulver
Mineralische Füllstoffe
Silikatische Füllstoffe
Beschleuniger
Verdicker
Hydrophobierungsmittel
Entschäumer
Verzögerer
Chromatreduzierer

Sicherheit Dieses Produkt ist nach der geltenden EG-Verordnung kennzeichnungspflichtig. Sicherheitsdatenblatt beachten!
Sicherheitshinweise beziehen sich auf das gebrauchsfertige, unverarbeitete Produkt.

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen

Technisches Merkblatt

StoLevell SW plus

waschen. Bei sachgerechter trockener Lagerung für mindestens 9 Monate ab Herstellungsdatum chromatarm.

Besondere Hinweise

Die Informationen bzw. Daten in diesem Technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung und basieren auf unseren Erkenntnissen und Erfahrungen. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung zu prüfen. Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache erfolgen. Ohne Freigabe erfolgen sie auf eigenes Risiko. Dies gilt insbesondere für Kombinationen mit anderen Produkten.

Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die jeweilig neueste Fassung ist im Internet abrufbar.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefon: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch