

Fiche technique

StoLook Wax

Cire de protection transparente



Caractéristique

Application	• pour l'intérieur • en couche de protection pour les surfaces de StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano et StoCalce Fondo • pour embellir la finition associée à StoLook Poudre à Effets • ne pas utiliser dans les zones de projections d'eau
--------------------	---

Propriétés	• protection de la surface • résistant aux sollicitations mécaniques • protège contre l'encrassement prématuré
-------------------	--

Aspect	• optimise la brillance et l'effet de profondeur
---------------	--

Support

Exigences	Le support doit être solide, sec, propre et cohésif.
------------------	--

Mise en œuvre

Température de mise en œuvre	Température minimum du support et de l'air : +5 °C
-------------------------------------	--

Consommation	Type d'application	Consommation appr.	
	par passe	0,05	l/m ²
La quantité de matériau à utiliser dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.			

Application	appliquer au chiffon ou à la spatule non abrasive en couche mince et régulière puis polir
--------------------	---

Séchage, durcissement, temps de mise en œuvre	Appliquer un revêtement de protection avec de la cire seulement après environ 4 à 8 jours de séchage. Le temps de séchage dépend de la technique de surface correspondante. Si l'application est réalisée trop tôt, elle peut entraîner des colorations.
--	--

Fiche technique

StoLook Wax

Nettoyage des outils

Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

Indications, recommandations, informations spéciales, divers

L'application irrégulière ou une couche trop épaisse de cire peut entraîner la formation de colorations blanches ou d'un voile.
La surface cirée peut être nettoyée avec un chiffon humide ou également avec un savon / nettoyant disponible dans le commerce. Ne pas utiliser de nettoyants agressifs, comme par ex. le lait nettoyant et les nettoyants détartrants, ni d'outils de nettoyage à arêtes vives.
Il faut enlever la cire pour retravailler les surfaces cirées.

Application sur des surfaces exposées à l'eau :
- classes d'exposition à l'eau conformément à la norme DIN 18534-1:2017-04 et à la fiche technique n° 5 du Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Ce produit ne doit être utilisé que sur des surfaces appartenant à la classe d'exposition à l'eau W0-I (faible exposition à l'eau).

Livrer**Teinte**

blanc laiteux, teintable avec le StoTint Aqua

Emballage

bombe

Stockage**Conditions de stockage**

Stocker à l'abri du gel en emballage bien fermé.

Durée de stockage

La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement originel jusqu'à la date limite de stockage. Celle-ci peut être déduite du numéro de lot inscrit sur l'emballage.
Explication du numéro de lot :
Chiffre 1 = chiffre final de l'année, chiffres 2 + 3 = semaine.
Exemple : 1450013223 – durée de stockage jusqu'à la fin de la 45e semaine de 2021

Marquage**Groupe de produits**

Cire

Sécurité

Respecter la fiche de données de sécurité !

Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Fiche technique

StoLook Wax

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Téléphone: 044 851 53 53
Télécopie: 044 851 53 00
www.stoag.ch