

Scheda tecnica

StoLook Wax

Cera protettiva trasparente



Caratteristica

Applicazione	• interni • come rivestimento protettivo per superfici StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano e StoCalce Fondo • come rivestimento di finitura in combinazione con effetti decorativi StoLook • non utilizzare nella zona esposta a spruzzi d'acqua
---------------------	---

Proprietà	• azione protettiva sulle superfici • resistente a sollecitazioni meccaniche • protegge dal rapido accumulo di sporco
------------------	---

Aspetto	• aumenta la brillantezza e l'effetto di profondità
----------------	---

Supporto

Requisiti	Il supporto deve essere solido, asciutto, pulito e portante.
------------------	--

Lavorazione

Temperatura di lavorazione	Temperatura minima dell'aria e del supporto: +5 °C
-----------------------------------	--

Consumo	Tipo di applicazione	Consumo ca.	
	per mano di lavorazione	0,05	l/m ²
Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.			

Lavorazione	applicare in modo sottile e uniformemente e poi lucidare con un panno o con una spatola non abrasiva
--------------------	--

Essiccazione, indurimento, tempo di rielaborazione	I rivestimenti protettivi con cera possono essere eseguiti solo dopo un tempo di essiccazione di 4-8 giorni. Il tempo di essiccazione dipende dalla rispettiva tecnica superficiale. Un'applicazione precoce della cera può causare scolorimenti.
---	---

Pulizia delle attrezzature	Pulire le attrezzature con acqua subito dopo l'uso.
-----------------------------------	---

Scheda tecnica

StoLook Wax

Indicazioni, consigli, speciali, altro

Con applicazione di cera non uniforme o eccessiva possono presentarsi scolorimenti bianchi o l'effetto velatura.
La pulizia della superficie cerata può avvenire con un panno umido o anche con comuni saponi / detergenti. I detergenti aggressivi come p. es. creme abrasive e detergenti anticalcare possono essere utilizzati sono in quantità limitata come anche strumenti di pulizia taglienti.
La lavorazione successiva delle superfici cerate, la cera deve essere rimossa.

Applicazione su superfici esposte all'acqua:
- Classi di esposizione all'acqua secondo DIN 18534-1:2017-04 e secondo la scheda tecnica Nr. 5 della Bundesverband der Gipsindustrie e.V. (Associazione tedesca dell'industria del gesso)
- Il prodotto è adatto solo per superfici con classe di esposizione all'acqua W0-I (bassa esposizione).

Fornire

Tonalità bianco latte, colorabile con StoTint Aqua

Imballaggio

Barattolo

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare in luogo chiuso e al riparo dal gelo.

Durata di stoccaggio La qualità del prodotto viene garantita fino alla data di scadenza se questo è conservato nel contenitore originale. La scadenza è indicata dal numero di partita sul contenitore.
Spiegazione del numero di partita:
cifra 1 = cifra finale dell'anno, cifre 2 + 3 = settimane del calendario
esempio: 1450013223 - durata di stoccaggio fino alla fine della 45ª settimana del 2021

Marcatura

Gruppo di prodotti Cera

Sicurezza

Rispettare la scheda di sicurezza!

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo.
Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò

Scheda tecnica

StoLook Wax

vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch