

# Fiche technique

## StoPrep Murisol

Sous-couche à séchage rapide sur la base d'une émulsion bitumineuse sans solvants, modifiée par des polymères



### Caractéristique

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Application</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• pour l'extérieur</li> <li>• sur béton</li> <li>• sur la maçonnerie</li> <li>• agent adhésif</li> <li>• pour le prétraitement du support pour la commande suivante de StoMurisol BD 2K</li> </ul> |
|--------------------|---|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Propriétés</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• sans solvant</li> <li>• Prêt à l'emploi</li> <li>• bonne pénétration dans le support</li> <li>• bonne capture de la poussière</li> <li>• liquide</li> <li>• à réglage extra fin pour le séchage optimal du revêtement épais modifié par polymères suivant</li> <li>• mise en œuvre facile</li> <li>• vitesse de séchage rapide</li> </ul> |
|-------------------|--|

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Particularités / Indications</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• il est nécessaire d'appliquer une couche d'impression avec StoPrep Murisol :               <ul style="list-style-type: none"> <li>-selon les principes de contrôle PG-ÜBB</li> <li>-en cas de raccordement entre une couche d'imperméabilité et un béton étanche à l'eau</li> </ul> </li> </ul> |
|-------------------------------------|--|

### Support

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Exigences</b> | Le support doit être propre et exempt de graisse. |
|------------------|---|

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Préparations</b> | Retoucher les particules qui s'effritent, les endroits endommagés dans le béton et dans l'enduit, les fissures et les trous. |
|---------------------|--|

### Mise en œuvre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Température de mise en œuvre</b> | Température minimale (environnement et objet) : +5 °C<br>température maximale : +30 °C |
|-------------------------------------|--|

|                     |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| <b>Consommation</b> | Type d'application  | Consommation appr.   |
|                     | en fonction du pouvoir d'absorption du support, la consommation peut varier en augmentant ou en diminuant | 0,2 l/m <sup>2</sup> |

# Fiche technique

## StoPrep Murisol

La consommation du produit dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction.

### Application

Le produit est prêt à l'emploi. Remuer le produit quelques instants si nécessaire.

### Livrer

**Teinte** brun-noir

### Stockage

**Conditions de stockage** Stocker dans le contenant d'origine bien scellé à l'abri de la chaleur et du gel. Protéger des rayons directs du soleil.

### Durée de stockage

La qualité maximale du produit est garantie dans son conditionnement originel non ouvert jusqu'à la date limite de stockage si les conditions de stockage sont respectées. Celle-ci peut être déduite du numéro de lot inscrit sur le contenant de conditionnement.

Explication du numéro de lot :

Chiffre 1 = chiffre final de l'année, chiffres 2 + 3 = semaine.

Exemple : 6450013223 – durée de stockage jusqu'à la fin de la 45e semaine de 2026

À utiliser rapidement après ouverture. Toute contamination par des impuretés peut réduire la durée de conservation, par exemple par l'utilisation d'un outil sale.

### Marquage

**Groupe de produits** Couche d'impression

### Sécurité

Respecter la fiche de données de sécurité !

Les consignes de sécurité se rapportent au produit prêt à l'emploi et non mis en œuvre.

### EUH210

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### EUH208

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

Il s'agit de conservateurs.

Éviter le contact avec la peau et les yeux.

## Fiche technique

---

# StoPrep Murisol

### Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

Sto AG Schweiz  
Südstrasse 14  
CH - 8172 Niederglatt  
Téléphone: 044 851 53 53  
Télécopie: 044 851 53 00  
[www.stoag.ch](http://www.stoag.ch)