


Scheda tecnica

StoPrim Protect Wood

Impregnante liquido/a base di acqua per legno, pronto all'uso per la protezione del legno all'esterno contro lo scolorimento del legno e i funghi che lo rovinano



Caratteristica

Applicazione	• per esterni • come ponte adesivo per legno nuovo o esposto a intemperie, che deve essere successivamente trattato con smalti, pitture o vernici colorate • per la protezione contro marciume e bluettatura di legni non sottoposti a sollecitazioni statiche senza contatto a terra all'esterno secondo DIN 68800, parte 3 per componenti di misura giusta e non • non adatto per interni • per telaio delle finestre e delle porte esterne all'interno solo con buona ventilazione • non utilizzare nelle immediate vicinanze di acque, poiché il prodotto non deve penetrare • non utilizzare sul legno, che secondo le disposizioni viene a contatto con generi alimentari o foraggio
---------------------	--

Proprietà	• protezione contro muffe e marciume • principio: 7,5 g/kg IPBC
------------------	--

Aspetto	• crema
----------------	---

Particolarità/indicazioni	• solo per uso professionale nelle aree di applicazione autorizzate • l'uso non corretto può provocare danni per la salute e l'ambiente • durante la lavorazione non mangiare, nè bere • coprire i materiali plastici e quelli bituminosi • legare e proteggere le piante • le finestre e le porte sono componenti della facciata ed è necessario applicare la mano di ancoraggio su tutti i lati • smerigliare il legno piallato prima del rivestimento • Prestare attenzione nell'utilizzo di prodotti biocidi. Prima dell'uso, leggere l'etichetta e le informazioni di prodotto.
----------------------------------	---

Supporto

Requisiti	Il supporto deve essere pulito, asciutto, privo di grasso e di sostanze distaccanti e deve essere preparato in maniera corretta. L'umidità del legno non deve superare il 12 % per legno di latifoglie e il 15 % per
------------------	--

Scheda tecnica

StoPrim Protect Wood

legno di conifere.
Osservare la scheda normativa BFS n. 18.

Legno all'esterno:
Carteggiare il legno nuovo, dimensionalmente stabile e limitatamente stabile.
Sistema di rivestimento secondo la scheda tecnica BSF n. 18, eseguire la mano di fondo con StoPrim Protect Wood, quindi verniciare applicando tre mani di StoAqua Ventilack o StoVentilack AF.

Carteggiare il legno nuovo, limitatamente stabile e instabile. Sistema di rivestimento secondo la scheda tecnica BSF n. 18, eseguire la mano di fondo con StoPrim Protect Wood e verniciare applicando due mani di StoColor Dryonic W o StoColor Top.

Nota: le finestre e le porte, incluso il lato interno, devono essere considerate come componenti esterni secondo la scheda normativa BSF n. 18, pagina 5 e rivestiti su tutti i lati come un pezzo da lavorare.

Il legno nuovo può rilasciare lignina se rivestito con prodotti a base di acqua (decolorazione: sostanze contenute nel legno/da giallastro a marrone).
Raccomandazione: Applicare due mani di primer StoAqua Allgrund.

Vecchi rivestimenti: Pulire con Multi-Star Gescha, rimuovere i componenti distaccati e levigare il legno ingrigito fino al legno sano.
Eseguire la mano di fondo con StoPrim Protect Wood e verniciare applicando due mani di StoColor Dryonic W o StoColor Top.

La rimozione e/o il successivo trattamento degli strati di vernice, ad esempio smerigliatura o decapaggio, possono causare polveri e/o vapori pericolosi.
Eseguire i lavori in aree ben ventilate o garantire un buon ricambio d'aria.

Eventualmente indossare una protezione delle vie aeree.

Preparazioni	Verificare che i supporti presenti siano portanti. Rimuovere i rivestimenti non portanti. Levigare le superfici in legno ingrigite e degradate fino al supporto portante.
---------------------	--

Lavorazione

Temperatura di lavorazione	temperatura minima di lavorazione e supporto: +5 °C, e max. 80 % umidità relativa dell'aria Temperatura massima di lavorazione e del supporto: +35 °C Evitare il calore e l'irraggiamento solare diretto.
-----------------------------------	---

Preparazione del materiale	Il prodotto è pronto all'uso e non deve essere diluito.
-----------------------------------	---

Consumo	Tipo di applicazione	Consumo ca.	
	contro la bluettatura	0,1	l/m ²

Scheda tecnica

StoPrim Protect Wood

contro i funghi dei marciumi del legno

0,15 - 0,16

l/m²

Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.

Struttura del rivestimento

Impregnante:
StoPrim Protect Wood

Rivestimento di fondo, intermedio e di finitura:
StoColor Dryonic® Wood, StoColor Top, a seconda dell'aspetto desiderato, rilavorabile con tutte le vernici Sto e velature contenenti solventi e diluibili in acqua ad es. StoAqua Ventilack Satin, StoAqua Top Satin.

Lavorazione

applicare con pennello, rulli

Mescolare ed agitare bene prima dell'uso. Non diluire il prodotto.
Applicare il prodotto con un pennello o un rullo.
Applicare la mano di ancoraggio su tutti i lati del legno nuovo.

Essiccazione, indurimento, tempo di rielaborazione

Con temperatura dell'aria e del supporto di +20°C e con umidità dell'aria relativa del 65 %:
Verniciabile dopo 24 ore.
Umidità dell'aria elevata, bassa temperatura e ridotta circolazione dell'aria allungano il tempo di essiccazione.

Pulizia delle attrezzature

Pulire le attrezzature con acqua subito dopo l'uso.

Indicazioni, consigli, speciali, altro

Campo d'impiego:
il prodotto serve per la protezione di componenti non sottoposti a sollecitazione statica senza contatto a terra (classi di utilizzo 2 e 3) all'esterno da marciume e bluettatura secondo DIN 68800, parte 3. Per evitare rischi per le persone e l'ambiente devono essere osservati i dati sull'etichetta.

Ulteriori avvertenze per l'uso:
dopo la lavorazione lavare la pelle ed applicare la crema.
Non utilizzare il prodotto su legni che vengono in contatto diretto con alimenti e mangimi.
Non utilizzare il prodotto all'interno, eccetto per telai delle finestre e porte esterne. Se il prodotto viene utilizzato per telai delle finestre e porte esterne, assicurare una buona aerazione e ventilazione interna. tenere aperte porte e finestre (ventilazione trasversale, min. 5 cambi d'aria all'ora)
Ridurre al minimo la durata di permanenza nella zona di lavoro. Indossare l'abbigliamento protettivo adatto (protezione delle vie respiratorie, guanti protettivi, tuta protettiva) durante la lavorazione (vedere i dati nella scheda tecnica di sicurezza).
Far asciugare i legni trattati e solo allora trattare ulteriormente (p. es. scarico,

Scheda tecnica

StoPrim Protect Wood

immagazzinamento). Evitare che il prodotto penetri nel terreno. Con la lavorazione del prodotto utilizzare una copertura adatta, per impedire che il materiale possa penetrare direttamente nel terreno.

Il legno trattato di recente deve essere conservato fino ad essiccazione sotto tetto o su una superficie solida e impermeabile per evitare la penetrazione di residui di prodotto e di acqua piovana contaminata nel suolo, nelle acque sotterranee e nell'acqua freatica.

Evitare ogni contatto non necessario con il materiale. L'uso improprio può portare a danni per la salute. Non inalare i gas e i vapori.

Conservare nel contenitore originale. Chiudere accuratamente il contenitore aperto e conservarlo correttamente per evitare qualsiasi fuoriuscita. Togliere l'abbigliamento sporco e l'equipaggiamento di protezione prima di accedere alle aree di ristoro.

Le persone e gli animali dovrebbero accedere all'area in cui ha avuto luogo l'applicazione solo con dispositivi di protezione per le 48 ore successive o finché la superficie non è asciutta.

Smaltimento:

Smaltire in modo sicuro il prodotto, i materiali contaminati e il contenitore. Non riutilizzare gli imballaggi vuoti. Non smaltire il prodotto attraverso lo scarico. Non far penetrare in prodotto nel sistema fognario.

Fornire

Imballaggio Tanica

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Conservare nella custodia originale ben chiusa e al riparo dal gelo Proteggere dall'irraggiamento solare diretto.

Durata di stoccaggio La migliore qualità del prodotto viene garantita fino alla data di scadenza se conservato nel contenitore originale chiuso e nel rispetto delle condizioni di stoccaggio. La scadenza è indicata dal numero di partita sul contenitore.
Spiegazione del numero di partita:
cifra 1 = cifra finale dell'anno, cifra 2 + 3 = settimana del calendario
Esempio: 6450013223 - durata di stoccaggio fino alla fine della 45^a settimana del 2026
Una volta aperto, consumare in breve tempo. Il deposito di sporco può ridurre la durata di conservazione, ad es. a causa dello strumento sporco.

Marcatura

Gruppo di prodotti Mano di ancoraggio

Scheda tecnica

StoPrim Protect Wood

Sicurezza

Questo prodotto deve essere contrassegnato secondo le direttive UE vigenti. Rispettare la scheda di sicurezza!

Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto/ recipiente in un impianto autorizzato in conformità alla regolamentazione locale, regionale, nazionale e internazionale.

EUH208

Contiene 3-iodo-2-propinil butilcarbammati. Può provocare una reazione allergica.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto AG Schweiz
Südstrasse 14
CH - 8172 Niederglatt
Telefono: 044 851 53 53
Telefax: 044 851 53 00
www.stoag.ch